HabasitLINK® M2420 Flat Top 1"




Beschreibung


- 8,7 mm (0,34") dick
- 0% offene Fläche
- Geschlossene Gelenkkonstruktion
- Stabdurchmesser 4,5 mm (0,18")
- Smart Fit Stabrückhaltesystem (ohne Kopf)
- Robuste geschlossene Kante
- Blockverzahnung


Lieferbares Zubehör

- Module mit ein oder zwei Führungslaschen
- Code: -T1 mit einer Führungslasche / -T2 mit zwei Führungslaschen









Banddaten

Bandmaterial		PC	DM	PP			
Stabmaterial	PBT	PA	POM	PP			
Nominale Zugfestigkeit F' _N	N/m	20100	28800	16900	13200		
Geradelauf	lb/ft	1370	1973	1158	904		
Temperaturbereich	°C	-40 - 93	-40 - 93	5 - 93	5 - 105		
	°F	-40 - 200	-40 - 200	40 - 200	40 - 220		
Bandgewicht m _B	kg/m²	8.1	8.1	5.3	5.3		
	lb/sqft	1.65	1.65	1.09	1.09		

Durchmesser der Umlenkrollen (Minimum) Durchmesser der Tragrollen (Minimum)		Gewichtsspann- der Mittelar	esser der -Vorrichtung und ntriebsrollen mum)	Rückbiegeradius für Steigförderer ohne Seitenplatten oder Niederhaltelaschen (Minimum)			
mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll
50	2.00	50	2.00	100	4	150	6

Standardbandbreiten bo

mm (nom.)	85	170	255	340	425	510	595	680	765	850	935	1020	1105	etc.
Zoll (nom.)	3,35	6,69	10,04	13,39	16,73	20,08	23,43	26,77	30,12	33,46	36,81	40,16	43,50	etc.

Die realen Bandbreiten sind in den meisten Fällen 0,1% bis 0,3% schmaler.

Bei PP Material -2 mm bis 1 mm für Bänder mit einer Breite bis zu 750 mm (30") und -0.25% bis 0.2% für Bänder mit einer Breite über 750 mm (30").

Bei POM Material -3 mm bis 0mm für Bänder mit einer Breite bis zu 750 mm (30") und -0.4% bis 0% für Bänder mit einer Breite über 750 mm (30").

Standardbandbreiten in Schritten von 85 mm (3,35"). Nichtstandardbreiten werden in Schritten von 17 mm (0,67") angeboten. Die kleinstmögliche Breite ist 85 mm (3,35").

HabasitLINK® M2420 Flat Top 1"



Ausführliche Angaben zu den Materialeigenschaften finden Sie in HabasitLINK® Technischer Leitfaden oder erhalten Sie von Ihrem Habasit Vertreter.

Die nominale Zugfestigkeit gilt für 23 °C (73 °F). Die zulässige Bandzugkraft hängt von der Betriebstemperatur in der Nähe der Antriebszahnräder ab. Im zulässigen Temperaturbereich kann die zulässige Bandzugkraft zwischen 100% und 20% von der nominalen Zugfestigkeit abweichen. Nähere Informationen über die effektive Bandzugkraft und deren richtigen Berechnung finden Sie in den Angaben zur Bandberechnung in HabasitLINK® Technischer Leitfaden.

Haftungsausschluss
Haftungsausschluss in Bezug auf Produktanwendungen sowie Produkteblätter und sonstige Angaben zu den Produkten (gültig für SÄMTI ICHE Habaeit Produkte)

SÄMTLICHE Habasit Produkte)

Diese Haftungsausschlusserklärung erfolgt seitens Habasit und ihrer Tochtergesellschaften, Geschäftsführer, Angestellten, Beauftragten und Vertragspartner (nachstehend gemeinsam "HABASIT") in Bezug auf die untenstehend erwähnten Produkte (nachstehend "Produkte"). ALLE SIND MIT GEBÜHRENDER SORGFALT ZU LESEN UND DIE EMPFOHLENEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN SIND ZWINGEND EINZUHALTEN! Berücksichtigen Sie bitte nebst den hier erwähnten Sicherheitsvorschriften auch die im Habasit-Katalog sowie in den Installations- und Bedienungsanleitungen enthaltenen Sicherheitsvorschriften. Sämtliche Angaben / Informationen über die Anwendung, Nutzung und Leistungsmerkmale der Produkte stellen einzig Empfehlungen dar. Diese sind mit gebotener Sorgfalt und Vorsicht erstellt worden, erfolgen aber ohne jegliche Zusicherungen und/oder Garantien irgendeiner Art in Bezug auf ihre Vollständigkeit, Richtigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck. Die hiernach zur Verfügung gestellten Daten basieren auf Laboranwendungen mit kleiner Testausrüstung unter Standardbedingungen und entsprechen nicht zwingend den Produktionsbedingungen bei industrieller Anwendung. Neue Erkenntnisse und Erfahrungen können kurzfristig und Anberungen führen.

entsprechen nicht zwingend den Produktionsbedingungen bei industrieller Anwendung. Neue Erkenntnisse und Erfahrungen können kurzfristig und ohne Vorankündigung zu Neubeurteilungen und Anderungen führen.

UNTER VORBEHALT AUSDRÜCKLICHER ANDERWEITIGER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIEN VON HABASIT, WELCHE
AUSSCHLIESSLICH UND ANSTELLE JEGLICHER ANDERER AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN ZUSICHERUNGEN UND/ODER
GARANTIEN ERFOLGEN, WERDEN DIE PRODUKTE "WIE BESCHAFFEN" GELIEFERT. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, SCHLIESST HABASIT
JEDE WEITERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG UND/ODER GEWÄHRLEISTUNG AUS, EINSCHLIESSLICH (ABER
NICHT BESCHRÄNKT AUF) IMPLIZITE ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIEN BEZÜGLICH GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, TAUGLICHKEIT FÜR
EINEN BESTIMMTEN ZWECK, FREIHEIT VON SCHUTZRECHTEN DRITTER ODER ZUSICHERUNGEN UND/ODER GARANTIEN, DIE AUS USANZ,
BISHERIGEN NUTZUNGEN ODER HANDELSGEPFLOGENHEITEN ABGELEITET WERDEN. DA HABASIT KEINEN EINFLUSS AUF DIE KONKRETEN
INDUSTRIELLEN ANWENDUNGSBEDINGUNGEN HAT, WIRD KEINERLEI HAFTUNG UND/ODER GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ZWECKEIGNUNG
SOWIE DIE EINSATZ- UND VERARBEITUNGSFÄHIGKEIT DER PRODUKTE, EINSCHLIESSLICH ANGABEN ZU VERARBEITUNGSERGEBNISSEN
UND LEISTUNGEN, ÜBERNOMMEN.