

Bandas transportadoras de alta resistencia UM220SC-B



Segmento industrial

Producción de paneles, Transformadora de cajas de cartón, Producción de cartón ondulado, Centros de distribución, Fabricación de muebles, Fabricación de plástico

Aplicaciones

Banda curva, Banda de procesamiento, Punching belt, Banda de estampado

Características especiales

Resistente a la abrasión por ambas caras, Empalme sin adhesivo, Anti-estática, Resistente a los productos químicos, Resistente al corte, Flexibilidad en todas direcciones, Buena retención de la cinta, Resistencia al impacto, Sin delaminación, Sin marcado, Resistente a aceites, Apta para banda curva, Solvent resistant, Special oil resistance for metal working



Propiedades de la correa

| Construcción del producto/Diseño | |
|---|---------------------------|
| Lado de transporte (material) | Vellón de poliéster (PET) |
| Lado de transporte (superficie) | Satinado/rectificado |
| Lado de transporte (propiedad) | No adhesivo |
| Lado de transporte (color) | Negro |
| Capa de tracción (material) | Tela de poliéster (PET) |
| Número de tejidos | 1 |
| Cara de marcha/Lado de polea (material) | Vellón de poliéster (PET) |
| Cara de marcha/Lado de polea (superficie) | Satinado/rectificado |
| Cara de marcha/Lado de polea (propiedad) | No adhesivo |
| Cara de marcha/Lado de polea (color) | Negro |

| Características del producto | |
|---|--|
| Propiedades antiestáticas | Sí - cumple la Norma EN 12882 |
| Empalme sin adhesivo | Sí |
| Inflamabilidad | Sin propiedades específicas de prevención de llama |
| Calidad alimentaria (conformidad FDA) | No |
| Calidad alimentaria (cumple recomendaciones USDA) | No aplicable |
| Calidad alimentaria (conformidad EU) | No |

Bandas transportadoras de alta resistencia UM220SC-B



| Datos técnicos | | |
|---|-----------------------|---------------|
| Espesor de banda: | 5.6 mm | 0.22 Pulg. |
| Masa de la correa (peso de la correa) | 3.4 kg/m ² | 0.700 lb/sqft |
| Carga para 1% de extensión (k1% estático) por unidad de ancho (Norma Habasit SOP3-155 / EN ISO 21181) | 19 N/mm | 110 lbf/in |
| Fuerza de tracción para 1% de alargamiento después de la relajación (k1% después del rodaje) por unidad de ancho (Norma Habasit SOP3-155) | 10 N/mm | 58 lbf/in |
| Temperatura min. de funcionamiento admisible (continua) | -12 °C | 10 °F |
| Temperatura max. de funcionamiento admisible (continua) | 80 °C | 176 °F |
| Coeficiente de fricción (Sup, lado polea / polea motriz de acero) | 0.30 - | |
| Coeficiente de fricción (Sup, lado polea / polea motriz engomada) | 0.40 - | |
| Coeficiente de fricción (Sup, lado polea / superficie de deslizamiento de acero decapado) | 0.35 - | |
| Coeficiente de fricción (Sup, lado polea / superficie de deslizamiento de resina fenólica) | 0.30 - | |
| Coeficiente de fricción (Sup, lado polea / superficie de deslizamiento de acero inoxidable) | 0.25 - | |
| Ancho de fabricación sin empalme | 2007 mm | 79 Pulg. |
| Otros anchos de fabricación sin empalme por encargo | 1524 mm | 60 Pulg. |

Propiedades del Empalme

| Método de empalme | |
|--------------------------|---|
| Flexproof oculto 20 x 80 | Método de empalme máster para aplicaciones standard |
| Thermofix | Sistema de empalme alternativo |

[Link to JDS:](#)

| Método de empalme | | Flexproof oculto 20 x 80 | Thermofix |
|--|----------------|-----------------------------|-------------|
| Diámetro de la polea (mínimo) | mm Pulg. | 102 4.00 | 102 4.00 |
| Diámetro mínimo de la polea con contraflexión | mm Pulg. | 102 4.00 | 102 4.00 |
| Fuerza de tracción admisible por unidad de ancho | N/mm lbf/in | 13 73 | |
| Fuerza de tracción admisible por unidad de ancho a máxima temperatura de trabajo | N/mm lbf/in | 72 41 | |
| Mesa de apoyo | | Sí | Sí |
| Rodillos soporte | | Sí | Sí |
| Instalación de cinta cóncava | | No | No |
| Instalaciones curvas, bandas curvilíneas | | Sí | Sí |
| Barra de frente | | No | No |
| Propiedades antiestáticas | | Sí | Sí |
| Detector de metales | | No | No |

Todos los datos son valores aproximados bajo condiciones climáticas standar: 23°C/73°F, 50% humedad relativa (DIN 50005/ISO 554) y están basados en el método de empalme Master.

Bandas transportadoras de alta resistencia UM220SC-B



Resistencia química

Link para acceder a la Información sobre Resistencia Química: <http://www.habasit.com/es/resistencia-productos-quimicos.htm>

Modo de utilización/transporte

Rodillo de transporte, Curvo, Horizontal, Mesa de deslizamiento

Cálculos

Para muchas aplicaciones el cálculo no es necesario. Pero si lo requiere, por favor contacte con Habasit.

Recomendación

No reduzca por debajo de la tensión inicial (épsilon) ~ 0.3%, Instale la banda sin tensión y ténsela hasta que se deslice perfectamente aplicando toda la carga de banda.

Consulte "Storage and handling requirements for belts and machine tapes" si desea información detallada o contacte con su representante de Habasit

La exposición al agua puede generar espuma en la superficie de la banda. Este factor no afecta las propiedades físicas de la banda pero puede ensuciar el producto transportado. Estes residuos pueden limpiarse fácilmente con un paño húmedo

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Grupo | Bandas de tejido no tejido |
| Subgrupo | Bandas de caucho saturado Ulti-Mate |
| Número de artículo | H250000518 |

Exención de responsabilidad

Exención de responsabilidad emergente de las aplicaciones que constan en las fichas de datos de productos y otra documentación de ventas

Habasit realiza esta exención de responsabilidad en nombre propio y en el de sus compañías afiliadas, directores, empleados, agentes y contratistas (en adelante denominados en su conjunto "HABASIT") con respecto a los productos mencionados en el presente (los "Productos"). ¡DEBEN LEERSE ATENTAMENTE LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y SEGUIRSE ESTRICTAMENTE LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD RECOMENDADAS! Consulten las advertencias de seguridad en el presente documento, en el catálogo de Habasit así como en los manuales de instalación y operación. Todas las indicaciones e información sobre la aplicación, el modo de empleo y el rendimiento de los Productos constituyen recomendaciones que se ofrecen con debida diligencia y atención, pero no se efectúan declaraciones o garantía de índole alguna en cuanto a su integridad, precisión o adecuación a un fin determinado. Los datos proporcionados en el presente se basan en la aplicación de laboratorio con equipos de prueba de pequeña escala, en condiciones estándar, y no necesariamente coinciden con el rendimiento del producto en el ámbito de aplicación industrial. Los nuevos conocimientos y la experiencia adquiridos pueden dar lugar a reevaluaciones y a modificaciones a corto plazo y sin previo aviso.

SALVO COMO LO GARANTICE EXPLÍCITAMENTE HABASIT, CUYAS GARANTÍAS SON EXCLUSIVAS Y REEMPLAZAN A TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, LOS PRODUCTOS SE SUMINISTRAN "EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN". HABASIT NO REALIZA DECLARACIÓN DE GARANTÍA ALGUNA, DE NATURALEZA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO, NO VIOLACIÓN DE DERECHOS O AQUELLAS QUE SURJAN DEL CURSO DE LAS NEGOCIACIONES ANTERIORES, DEL USO ACOSTUMBRADO O DE LA PRÁCTICA COMERCIAL, TODAS LAS CUALES SE EXCLUYEN POR EL PRESENTE EN LA MEDIDA PERMITIDA POR EL DERECHO APLICABLE. DADO QUE LAS CONDICIONES DEL MODO DE EMPLEO EN UNA APLICACIÓN INDUSTRIAL ESTÁN AJENAS AL CONTROL DE HABASIT, HABASIT NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA ACERCA DE LA ADECUACIÓN Y HABILIDAD DE PROCESO DE LOS PRODUCTOS, INCLUIDAS LAS INDICACIONES SOBRE RESULTADOS Y RENDIMIENTO DE PROCESOS."