

Bandes pour charges lourdes RPH3-200TXB-FR



Secteur industriel


Centres de distribution, Tri postal, Distribution de colis/ messagerie, Fabrication de pneus

Applications

Bande inclinée (ascendante), Bande inclinée (descendante), Manutention de paquets légers, Manutention postale/ bande de tri postal

Caractéristiques spéciales

Résistant à l'abrasion, Antistatique, Surface présentant un coefficient de friction élevé, Résistance élevée à la traction, Rigidité transversale élevée, Stabilité longitudinale, Faible friction face côté poulie, Faible bruit de fonctionnement, convient en bidirectionnel, Coefficient de friction constant, Poulie à couronne ou à bride appropriée, Résistant aux coupures, Stabilité dimensionnelle, Excellentes caractéristiques de centrage, Pose à plat, Module d'élasticité élevé, Résistant à l'humidité, Résistance aux chocs, Faible allongement, Résistant aux basses températures., Résistant à l'ozone, Flexion en arrière, Conductrice de l'électricité statique, Très bonne stabilité latérale



| Construction du produit/ Design | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Matériau (Côté transport) | Caoutchouc chloroprène (Néoprène) |
| Surface (Côté transport) | Structure textile fine |
| Propriété (Côté transport) | Adhérent |
| Couleur (Côté transport) | Noir |
| Matériau (Couche de traction) | Tissu polyester (PET)/ polyamide (PA) |
| Nombre de tissus | 1 |
| Matériau (côté marche/côté poulie) | Tissu polyester (PET)/ polyamide (PA) |
| Surface (côté marche/côté poulie) | Tissu imprégné |
| Propriété (côté marche/côté poulie) | Non-adhérent |
| Couleur (côté marche/côté poulie) | Noir |

| Caractéristiques du produit | |
|--------------------------------------|---|
| Equipée antistatique | Oui |
| Non-feu | Ignifuge, Ignifuge (selon ASTM D-378) |
| Contact alimentaire, conformité FDA | Non |
| Contact alimentaire, conformité USDA | N'est pas prévue pour cette utilisation |
| Contact alimentaire, conformité EU | Non |

Bandes pour charges lourdes

RPH3-200TXB-FR



| Données techniques | | |
|---|-----------------------|---------------|
| Epaisseur | 4.5 mm | 0.18 pouces |
| Masse/ Poids de la bande | 5.2 kg/m ² | 1.070 lb/sqft |
| Force de traction pour une élongation de 1 % après relaxation (k1 % relâché) par unité de largeur (Norme Habasit SOP3-155 / EN ISO 21181) | 9.5 N/mm | 54 lbf/in |
| Température de service minimum admissible (en continu) | -29 °C | -20 °F |
| Température de service maximum admissible (en continu) | 82 °C | 180 °F |
| Coefficient de friction (poulie / poulie acier) | 0.15 - | |
| Coefficient de friction (poulie / poulie acier caoutchoutée) | 0.35 - | |
| Coefficient de friction (poulie / sole de glisse en acier décapé) | 0.15 - | |
| Coefficient de friction (poulie / sole de glisse en résine phénolique) | 0.30 - | |
| Coefficient de friction (poulie / sole de glisse en acier inoxydable) | 0.15 - | |
| Largeur de fabrication | 1981 mm | 78.00 pouces |

Propriétés de jonctionnement

| Méthode de jonctionnement | |
|---------------------------|--|
| Assemblage mécanique | Méthode préférentielle de jonctionnement pour les applications standards |

[Link to JDS:](#)

| Méthode de jonctionnement | | Assemblage mécanique |
|---|----------------|----------------------|
| Diamètre minimum de la poulie | mm pouces | 89 3.50 |
| Diamètre minimum de la poulie (avec contre-flexion) | mm pouces | 89 3.50 |
| Force de traction admissible par unité de largeur | N/mm lbf/in | 11 63 |
| Utilisable sur sole de glisse | | Oui |
| Utilisable sur rouleaux support | | Oui |
| Utilisable sur des installations en auge | | Non |
| Utilisable sur convoyeur courbe | | Non |
| Utilisable sur sabre | | Non |
| Faible bruit de fonctionnement | | Oui |
| Utilisable avec détecteur de métaux | | Non |

Toutes les données sont des valeurs indicatives valables sous conditions climatiques standardisées de 23°C/73°F et 50% d'humidité relative (DIN 50005/ISO 554) et sont basées sur la méthode de jonctionnement "Master".

Les diamètres minimaux des poulies sont estimés en effectuant un nombre limité de tests représentatifs sur la base d'une configuration standard. Veuillez contacter Habasit pour obtenir des conseils spécifiques concernant les applications non-standards, notamment, mais pas exclusivement, lorsque des profils ou des taquets sont utilisés ou si la bande est utilisée à une température proche des limites indiquées dans ce document.

Bandes pour charges lourdes RPH3-200TXB-FR



Résistance chimique

Lien vers la "Résistance chimique des produits Habasit" : <https://rims.habasit.com/>

Mode d'utilisation/ transport

Incliné, Incliné, Omnidirectionnel, Table d'appui

Recommandation

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Groupe de Produit | Bandes tissées caoutchoutées |
| Sous-Groupe de Produit | Bandes ignifuges |
| Numéro d'article | H250000260 |

Limitation de responsabilité

Limitation de responsabilité par rapport à l'emploi des produits ainsi qu'aux fiches techniques des produits et toute autre information concernant les produits (valable pour TOUS les produits Habasit)

Cette limitation de responsabilité est effectuée par et au nom de Habasit et de ses sociétés filiales, ses employés, agents et cocontractants (ci-après dénommés collectivement "HABASIT") par rapport aux produits mentionnés ci-dessous (ci-après "Produits"). TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SECURITE DOIVENT ETRE LUES ATTENTIVEMENT ET TOUTES LES PRECAUTIONS DE SECURITE DOIVENT ETRE OBSERVEES STRICTEMENT! Veuillez-vous référer aux instructions de sécurité ci-après, dans le catalogue de Habasit ainsi que dans les manuels d'installation et les modes d'emploi. Toutes les indications/informations concernant l'emploi, l'utilisation et la performance des Produits sont uniquement des recommandations. Celles-ci ont été élaborées avec la diligence et les soins requis, mais aucune assurance et/ou garantie de quelque nature que ce soit n'est donnée quant à leur intégralité, exactitude ou aptitude pour des fins particulières. Les données fournies par la présente sont basées sur des travaux effectués en laboratoire dans des conditions standards avec un équipement pour des tests à petite échelle et ne sont pas nécessairement adaptées à un usage industriel. De nouvelles connaissances et expériences peuvent entraîner des changements et des modifications dans des brefs délais et sans avis préalable.

SOUS RESERVE DE GARANTIES EXPLICITES DE HABASIT, LESQUELLES SONT EXCLUSIVES ET AU LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, LES PRODUITS SONT LIVRES "TELS QUELS". SOUS RESERVE DES PRESCRIPTIONS LEGALES CONTRAIGNANTES, HABASIT EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE OU RESPONSABILITE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS (MAIS PAS LIMITE A) TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES CONCERNANT L'UTILITE, L'APTITUDE A DES FINS PARTICULIERES, L'EXEMPTION DE DROITS DE TIERS OU TOUTE GARANTIE DECOULANT DES HABITUDES, PRATIQUES OU DE L'USAGE COMMERCIAL. ETANT DONNE QUE LES CONDITIONS D'UTILISATION INDUSTRIELLE ECHAPPENT AU CONTROLE DE HABASIT, AUCUNE RESPONSABILITE CONCERNANT L'APTITUDE ET L'ADAPTATION AUX PROCESSUS DE FABRICATION ET A L'EMPLOI DES PRODUITS N'EST ASSUMEE PAR HABASIT.