

# HabasitLINK®

## M5011 Perforated Flat Top 2"





### Désignation

- 18% de surface ajourée; ouverture maximale 2x10 mm (0,08"x0,4")
- Plaque pleine
- Charnière ouverte, nettoyage facile
- Des matériaux agréés pour le contact alimentaire sont également disponibles.
- Pivot de charnière diamètre 7 mm (0,27")

### Accessoires disponibles

- Tasseaux droits et incurvés
- Bords de contenance
- Éléments de maintien
- Modules GripTop (adhérents)



### Données techniques

Matériau de bande		POM+IM	PE	PP	PE
Matériau de la tige		PE	PA		PE
Résistance nom. à la traction $F'_N$	N/m lb/ft	18000 1233	10000 685	18000 1233	10000 685
Plage de température	°C	-40 - 65	-46 - 65	5 - 105	-70 - 65
	°F	-40 - 150	-50 - 150	40 - 220	-94 - 150
Poids de la bande $m_b$	kg/m <sup>2</sup>	12.0	8.3	7.8	8.3
	lb/sqft	2.46	1.70	1.60	1.70

Matériau de bande		POM+IM	POM		PP
Matériau de la tige		PA		PE	PP
Résistance nom. à la traction $F'_N$	N/m lb/ft	30000 2055	30000 2055	18000 1233	18000 1233
Plage de température	°C	-40 - 93	-40 - 93	-40 - 65	5 - 105
	°F	-40 - 200	-40 - 200	-40 - 150	40 - 220
Poids de la bande $m_b$	kg/m <sup>2</sup>	12.0	12.0	12.0	7.8
	lb/sqft	2.46	2.46	2.46	1.60

Diamètre des rouleaux libres (minimum)		Diamètre des rouleaux supports (minimum)		Diamètre pour système de tension gravitaire et galets d'entraînement central (minimum)		Rayon de flexion arrière pour élévateurs, sans bord de contenance ni éléments de maintien (minimum)		Rayon de flexion arrière pour élévateurs, avec bord de contenance ni éléments de maintien (minimum)	
mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces
90	3.50	100	4.00	150	6	150	6	250.0	10

Utiliser le plus grand rayon de flexion arrière possible pour les élévateurs avec des bords de contenance ou des éléments de maintien.

### Largeurs standard $b_0$

mm (nom.)	75	150	225	300	375	450	525	600	675	750	825	900	975	1050	etc.
pouces (nom.)	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	etc.

La largeur peut varier de 0,1 à 0,3%.

de -3 mm à 1 mm pour les bandes en PE jusqu'à 750 mm de large (30") et de -0.3% à 0.3% pour les bandes plus larges.

de -2 mm à 1 mm pour les bandes en PP jusqu'à 750 mm de large (30") et de -0.3% à 0.1% pour les bandes plus larges.

de -3 mm à 0 mm pour les bandes en POM jusqu'à 750 mm de large (30") et de -0.4% à 0% pour les bandes plus larges.

**Largeurs standard de bande** en incréments de 75 mm (3"). Des largeurs non standard sont offertes en incréments de 18,75 mm (0,74"). Largeur la plus petite possible : 112,5 mm (4,42"). Bandes sans assemblage par rangs décalés : largeurs 75 mm (3") et 150 mm (6").

**Pour le choix du matériau**, se référer aux propriétés détaillées des matériaux et aux couleurs des bandes dans le Manuel technique HabasisLINK®.

**La résistance nominale** à la traction est valable pour 23 °C (73 °F). La force de traction admissible dépend de la température de service au voisinage des pignons d'entraînement. A l'intérieur de la plage de température autorisée, la force de traction admissible peut varier de 100 % à 20 % de la résistance nominale à la rupture. Pour une information détaillée et le calcul correct de la force de traction effective, se référer au Guide de calcul se trouvant dans le Manuel technique HabasisLINK®.

### Limitation de responsabilité

#### Limitation de responsabilité par rapport à l'emploi des produits ainsi qu'aux fiches techniques des produits et toute autre information concernant les produits (valable pour TOUS les produits Habasis)

Cette limitation de responsabilité est effectuée par et au nom de Habasis et de ses sociétés filiales, ses employés, agents et cocontractants (ci-après dénommés collectivement "HABASIT") par rapport aux produits mentionnés ci-dessous (ci-après "Produits"). TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SECURITE DOIVENT ETRE LUES ATTENTIVEMENT ET TOUTES LES PRECAUTIONS DE SECURITE DOIVENT ETRE OBSERVEES STRICTEMENT! Veuillez-vous référer aux instructions de sécurité ci-après, dans le catalogue de Habasis ainsi que dans les manuels d'installation et les modes d'emploi. Toutes les indications/informations concernant l'emploi, l'utilisation et la performance des Produits sont uniquement des recommandations. Celles-ci ont été élaborées avec la diligence et les soins requis, mais aucune assurance et/ou garantie de quelque nature que ce soit n'est donnée quant à leur intégralité, exactitude ou aptitude pour des fins particulières. Les données fournies par la présente sont basées sur des travaux effectués en laboratoire dans des conditions standards avec un équipement pour des tests à petite échelle et ne sont pas nécessairement adaptées à un usage industriel. De nouvelles connaissances et expériences peuvent entraîner des changements et des modifications dans des brefs délais et sans avis préalable.

SOUS RESERVE DE GARANTIES EXPLICITES DE HABASIT, LESQUELLES SONT EXCLUSIVES ET AU LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, LES PRODUITS SONT LIVRES "TELS QUELS". SOUS RESERVE DES PRESCRIPTIONS LEGALES CONTRAIGNANTES, HABASIT EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE OU RESPONSABILITE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS (MAIS PAS LIMITE A) TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES CONCERNANT L'UTILITE, L'APTITUDE A DES FINS PARTICULIERES, L'EXEMPTION DE DROITS DE TIERS OU TOUTE GARANTIE DECOULANT DES HABITUDES, PRATIQUES OU DE L'USAGE COMMERCIAL. ETANT DONNE QUE LES CONDITIONS D'UTILISATION INDUSTRIELLE ECHAPPENT AU CONTROLE DE HABASIT, AUCUNE RESPONSABILITE CONCERNANT L'APTITUDE ET L'ADAPTATION AUX PROCESSUS DE FABRICATION ET A L'EMPLOI DES PRODUITS N'EST ASSUMEE PAR HABASIT.