

適合産業分野


焼き菓子, 製パン (ビスケット/クッキー), 製パン (食パン), チョコレート/菓子類製造, 惣菜, 冷凍食品, パスタ, ペストリー, ピザ, 食品包装ライン, 即席食品

適合用途

食品の加工/搬送, カーブコンベヤベルト

製品特性

柔軟性, 全方向に柔軟性がある, カーブ走行に適合, 振動に影響されない



製品構造/設計	
搬送側 (材質)	熱可塑性ポリウレタン(TPU)
搬送側 (表面)	艶無
搬送側 (付着性)	中度付着性
搬送側 (色調)	コバルトブルー
心体層 (材質)	ポリエステル(PET)
プライ数	1
走行側／プーリ側 (材質)	ポリエステル(PET)
走行側／プーリ側 (表面)	含浸織布
走行側／プーリ側 (付着性)	非付着性
走行側／プーリ側 (色調)	グレー

製品特性	
帯電防止機能	○
ジョイントに接着剤が不要	○
難燃性	×
食品適合 FDA	Yes - Check Document of Compliance (DoC) in our Portal
食品適合(EU適合)	Yes - Check Document of Compliance (DoC) in our Portal
その他の適合/承認	Japanese Food Regulation (MHLW Notification No. 370) Halal certified

技術データ			
ベルト厚さ		0.80 mm	0.03 inch
ベルト重量		0.85 kg/m ²	0.174 lb/sqft
1%伸ばすに要する単位巾当り張力K1% (静的値 ハバジット規格 SOP3-155 / EN ISO 21181)		6.0 N/mm	34 lbf/in
1%伸ばすに要する単位幅当り張力k1% (弛緩時 ハバジット規格 SOP3-155 / EN ISO 21181)		4.0 N/mm	23 lbf/in
許容温度 連続使用 (最低)		-30 °C	-22 °F
許容温度 連続使用 (最高)		80 °C	176 °F
Coefficient of friction (pulley side / steel driving pulley)		0.15 -	
Coefficient of friction (pulley side / driving pulley with friction cover)		0.35 -	
Coefficient of friction (pulley side / pickled steel slider bed)		0.20 -	
Coefficient of friction (pulley side / phenolic resin slider bed)		0.25 -	
Coefficient of friction (pulley side / stainless steel slider bed)		0.20 -	
製造巾		4000 mm	157.48 inch

Joining related properties

標準ジョイント方式		標準用途向けマスター・ジョイント方式
Flexproof ジョイント 10 x 80		

[Link to JDS:](#)

標準ジョイント方式	Flexproof ジョイント 10 x 80
ナイフエッジ最小半径	mm inch
	2 0.079
最小ドラムノーブーリー径	mm inch
	15 0.59
逆屈曲がある場合の最小ブーリー径	mm inch
	15 0.59
単位巾当り許容引張強さ	N/mm lbf/in
	10 57
単位巾当り許容引張強さ(最高許容 温度時)	N/mm lbf/in
	4.0 23
スベリ台使用	○
キャリヤローラ	×
トラフ搬送	○
カーブ搬送	○
低騒音性	×
金属検知器適用	×

数値はいずれも標準条件(23°C 相対湿度50%)における概略値を示しており(DIN 50005/ISO 554) 標準ジョイント方式に基づいています。最小ブーリー径を推定するため、標準的なコンベヤ構成に基づいていくつかの代表的なテストを実施していますが、縦桟や横桟を取り付ける場合やベルト使用温度がこの文書に記載されている制限値に近い場合など非標準的な用途における具体的なガイドラインについては事前にハバジットまでお問い合わせください。

化学薬品耐性

「化学薬品耐性へのリンク <https://rims.habasit.com>

搬送方法

カーブ, 水平, 上昇傾斜, トラフ搬送

計算

殆どの用途に関して計算は必要ありません。計算する必要がある場合は、ハバジットまでお問い合わせ下さい。

推薦

初期張率(ε)は0.3%以下にしないで下さい。ベルトを緩めて取り付け全負荷状態で完全にベルトが走行する迄テンションを調節して下さい。

予備ベルトは涼しい乾燥した場所に保管し、出来るだけ運搬時に使用した梱包箱を使用してください。予備ベルトを日光/紫外線/汚れから保護して下さい Check Link for Storage requirements:

"<https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf>"

高周波(HF)システムを使っている場合はベルト温度を確認して下さい。また、高温下で極端な量の油脂が介在するウェット環境には適していません。この製品はATEX指令(爆発性の雰囲気一ATEX95基準またはEU条例2014/34)に基づいたテストをまだ行っていないためそれぞれの環境でユーザが分析を行うことを前提としています。

製品グループ

TPU(熱可塑性ポリウレタン)ベルト

製品サブグループ

General Purpose Belts

製品番号

H950038559

免責事項

製品の適用に関する免責事項 (全てのハバジット製品に適用され製品データシートに記載されます)

「本免責条項は、本書記載の製品(以下「本製品」といいます。)に関してハバジット社ならびにその関連会社、取締役、従業員、代理人および請負人(以下「ハバジット」と総称します。)にまたはこれらのために適用されます。安全上の警告を注意深く読み、推奨された安全予防措置に厳密に従ってください! 設置および操作マニュアルと同時に、本書やハバジット社発行カタログに記載された安全上の警告をご参照ください。本製品の用途、使用方法、性能に関するすべての表示や情報は、しかるべき配慮と注意をもって提示される推奨ですが、本製品の完全性、正確性または特定目的に対する適合性についていかなる類の表明または保証をするものではありません。ここで示されたデータは、試験室における小規模試験装置を標準条件で稼動させた結果に基づいたものであり、産業用途における製品性能とは必ずしも対応するものではありません。新しい知見および経験により、短期間にまた予告なしに再評価や変更が行われることがあります。

ハバジットによる明示的な保証(当該保証が明示または默示の他のすべての保証に代わる唯一のものです。)がある場合を除いて、本製品は「現状のまま」提供されます。ハバジットは、明示または默示のその他一切の保証(商品性、特定目的に対する適合性、権利侵害がないことに対するまたは取引過程、使用方法もしくは商習慣から生じる默示の保証を含みますが、これらに限られません。)を行うものではありません。これら一切の保証は、適用される法律によって認められる限度において、ここに除外されます。産業用途の使用条件はハバジットが制御できるものではないので、ハバジットは処理実績および作業量に関する表示を含め、本製品の適合性および処理能力に関する責任はこれを一切負いません。」