


Processing Belts HIT/N/HSTT0975OE



適合産業分野
製紙/紙工

製品特性
寸法安定性, 優れた耐熱性



製品構造/設計	
搬送側 (材質)	Meta-aramid fabric
搬送側 (表面)	織布
搬送側 (付着性)	非付着性
搬送側 (色調)	オフホワイト
心体層 (材質)	Meta-aramid fabric
プライ数	1
走行側/プーリ側 (材質)	Meta-aramid fabric
走行側/プーリ側 (表面)	織布
走行側/プーリ側 (付着性)	非付着性
走行側/プーリ側 (色調)	オフホワイト

製品特性	
帯電防止機能	×
難燃性	×
食品適合 FDA	×

技術データ			
ベルト厚さ	4.5	mm	0.178 inch
ベルト重量	1.3	kg/m ²	0.270 lb/sqft
1% 伸ばすに要する単位巾当り張力K1% (静的値 ハバジット規格 SOP3-155 / EN ISO 21181)	2.7	N/mm	16 lbf/in
許容温度 連続使用 (最低)	-18	°C	0 °F
許容温度 連続使用 (最高)	204	°C	400 °F
摩擦係数 (プーリ側 / スチール製駆動プーリ)	0.15	-	
摩擦係数 (プーリ側 / 摩擦カバー付き駆動プーリ)	0.35	-	
摩擦係数 (プーリ側 / 酸洗鋼板スライダーベッド)	0.20	-	
摩擦係数 (プーリ側 / ステンレススチールスライダーベッド)	0.20	-	
製造巾	124	mm	4.88 inch



Joining related properties

標準ジョイント方式
縫製ジョイント

[Link to JDS:](#)

標準ジョイント方式	縫製ジョイント
-----------	---------

数値はいずれも標準条件(23℃ 相対湿度50%)における概略値を示しており(DIN 50005/ISO 554) 標準ジョイント方式に基づいています
最小プーリ径を推定するため、標準的なコンベヤ構成に基づいていくつかの代表的なテストを実施していますが、縦棧や横棧を取り付ける
場合やベルト使用温度がこの文書に記載されている制限値に近い場合など非標準的な用途における具体的なガイダンスについては事前
にハバジットまでお問い合わせください。

化学薬品耐性

「化学薬品耐性へのリンク <https://rims.habasit.com>

搬送方法

水平, 垂直

推薦

予備ベルトは涼しい乾燥した場所に保管し、出来るだけ運搬時に使用した梱包箱を使用してください。予備ベルトを日光/紫外線/汚れから保護して下さい

製品グループ

織布ベルト

Hi-Temperature Belts

製品番号

H250001423

免責事項

製品の適用に関する免責事項（全てのハバジット製品に適用され製品データシートに記載されます）

「本免責条項は、本書記載の製品（以下「本製品」といいます。）に関してハバジット社ならびにその関連会社、取締役、従業員、代理人および請負人（以下「ハバジット」と総称します。）にまたはこれらのために適用されます。安全上の警告を注意深く読み、推奨された安全予防措置に厳密に従ってください！設置および操作マニュアルと同時に、本書やハバジット社発行カタログに記載された安全上の警告をご参照ください。本製品の用途、使用方法、性能に関するすべての表示や情報は、しかるべき配慮と注意をもって提示される推奨ですが、本製品の完全性、正確性または特定目的に対する適合性に関していかなる類の表明または保証をするものではありません。ここで示されたデータは、試験室における小規模試験装置を標準条件で移動させた結果に基づいたものであり、産業用途における製品性能とは必ずしも対応するものではありません。新しい知見および経験により、短期間にまた予告なしに再評価や変更が行われることがあります。

ハバジットによる明示的な保証（当該保証が明示または黙示の他のすべての保証に代わる唯一のものです。）がある場合を除いて、本製品は「現状のまま」提供されます。ハバジットは、明示または黙示のその他一切の保証（商品性、特定目的に対する適合性、権利侵害がないことに対するまたは取引過程、使用方法もしくは商習慣から生じる黙示の保証を含みますが、これらに限られません。）を行うものではありません。これら一切の保証は、適用される法律によって認められる限度において、ここに除外されます。産業用途の使用条件はハバジットが制御できるものではないので、ハバジットは処理実績および作業量に関する表示を含め、本製品の適合性および処理能力に関する責任はこれを一切負いません。」