





Standard materials: PE40 white and TriboPlus® TP40 cobalt blue Ultra High Molecular Weight Polyethylene.

Standard packaging: Bar.

Other materials, colors and lengths are available on request and for sufficient quantities.

Description

Extruded PE profile with a very low coefficient of friction and high resistance to chemical agents. Used as a sliding support for plastic modular belts and chains, or as a guiding aid for various purposes. This is used in a wide range of industries such as bottling, packaging, materials handling, and food processing.

TriboPlus® TP40C represents the new generation of UHMW Polyethylene and has outstanding tribological properties. It considerably reduces the coefficient of friction and increases the wear resistance of the guides used by modular belts and chains.

Code	s	Metal profile thickness	Материал	Цвет	Упаковочная единица	Общая длина	Food grade
	mm	mm				m	
MP-22-PE40W-003+FG	2.2	2.0	PE40	Белый	Bar	3	•
MP-22-PE40W-006+FG	2.2	2.0	PE40	Белый	Bar	6	•
MP-22-TP40C-003+FG	2.2	2.0	TP40	синий кобальт	Bar	3	•
MP-27-PE40W-003+FG	2.7	2.5	PE40	Белый	Bar	3	•
MP-27-PE40W-006+FG	2.7	2.5	PE40	Белый	Bar	6	•
MP-27-TP40C-003+FG	2.7	2.5	TP40	синий кобальт	Bar	3	•
MP-32-PE40W-003+FG	3.2	3.0	PE40	Белый	Bar	3	•
MP-32-PE40W-006+FG	3.2	3.0	PE40	Белый	Bar	6	•
MP-32-TP40C-003+FG	3.2	3.0	TP40	синий кобальт	Bar	3	•
MP-32-TP40C-006+FG	3.2	3.0	TP40	синий кобальт	Bar	6	•
MP-47-PE40W-003+FG	4.7	4.5	PE40	Белый	Bar	3	•
MP-47-PE40W-006+FG	4.7	4.5	PE40	Белый	Bar	6	•
MP-47-TP40C-003+FG	4.7	4.5	TP40	синий кобальт	Bar	3	•
MP-52-PE40W-003+FG	5.2	5.0	PE40	Белый	Bar	3	•
MP-52-PE40W-006+FG	5.2	5.0	PE40	Белый	Bar	6	•
MP-52-TP40C-003+FG	5.2	5.0	TP40	синий кобальт	Bar	3	•

R = Minimum profile bending radius 600 mm.

Примечание: Все значения приблизительны при стандартных климатических условиях: 23 °C / 73 °F, 50% относительной влажности (DIN 50005 / ISO 554).

отказ

Применение ограничения ответственности на спецификацию продукции и иную коммерческую литературу

Данная оговорка об ограничении ответственности выдается непосредственно компанией Habasit, по ее поручению, а также ее дочерними компаниями, директорами, сотрудниками, агентами и подрядчиками (в дальнейшем собирательно "HABASIT") в отношении упомянутой здесь продукции ("Продукция"). СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ОТ ОПАСНОСТИ И СТРОГО СЛЕДОВАТЬ ВСЕМ РЕКОМЕНДУЕМЫМ УКАЗАНИЯМ ПО СОБЛЮДЕНИЮ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ! Пожалуйста, ознакомьтесь с предостережениями от опасности, приведенными здесь, в каталоге Habasit, а также в инструкциях по установке и эксплуатации. Несмотря на то, что все указания / информация о применении, использовании и функционировании Продукции являются добросовестно и аккуратно выданными рекомендациями, не было сделано никаких заявлений и/или выдано гарантий на предмет их полноты, точности или применимости для какой-либо конкретной цели. Приведенные в них данные основаны на лабораторных исследованиях с использованием аппаратов тестирования малого масштаба, работающих при стандартных условиях; нет гарантии, что эти данные будут отражать функционирование продукции в промышленных условиях. Возможно, что новые знания и опыт приведут в короткие сроки и без предварительного уведомления к переоценке и модификации.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГАРАНТИИ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРЕДСТАВЛЕННОЙ HABASIT, ЧЬИ ГАРАНТИИ ЭКСКЛЮЗИВНЫ И ЗАМЕНЯЮТ ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ – КАК ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ – ПРОДУКЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ "КАК ТАКОВАЯ". HABASIT ОТРИЦАЕТ ВСЕ ИНЫЕ ГАРАНТИИ – КАК ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ – ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ГАРАНТИИ ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ ИЛИ ВОЗНИКАЮЩИЕ В ХОДЕ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ТОРГОВЛИ; ВСЕ ЭТИ ВИДЫ ГАРАНТИЙ НАСТОЯЩИМ ИСКЛЮЧАЮТСЯ В МЕРЕ, ДОЗВОЛИМОЙ ПРИМЕНЯЕМЫМИ ЗАКОНАМИ. ПОСКОЛЬКУ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ НАХОДЯТСЯ ВНЕ ЗОНЫ ВЛИЯНИЯ HABASIT, HABASIT НЕ ВОЗЛАГАЕТ НА СЕБЯ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ПРИГОДНОСТИ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ, ВКЛЮЧАЯ ПОКАЗАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА.