

Livsmedelstransportband TT247



Huvudsakliga industrisegment


Godis, Snabbmat, Mjölksprodukter, Fruset livsmedel, Livsmedelsförpackning, Primärförpackning

Band / rem applikationer

Livsmedelsberedning/transportband, Processband

Speciella egenskaper

Nötningsbeständig på bägge sidor, Oljebeständig, Omvänd sidobeläggning



| Produktkonstruktion/uppbyggnad | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Ovan / Lastsida (Material) | Polyuretan termoplastisk (TPU) |
| Ovan / Lastsida (Yta) | Fin textilstruktur |
| Ovan / Lastsida (Egenskap) | Medeladhesiv |
| Ovan / Lastsida (Färg) | Vit |
| Dragskikt (Material) | Polyester (PET) |
| Antal vävar | 1 |
| Löpsida/Drivsida (Material) | Polyuretan termoplastisk (TPU) |
| Löpsida/Drivsida (Yta) | Fin textilstruktur |
| Löpsida/Drivsida (Egenskap) | Medeladhesiv |
| Löpsida/Drivsida (Färg) | Vit |

| Produktegenskaper | |
|--|--|
| Antistatiskt utrustad | Nej |
| Limfri skarv | Ja |
| Lämplig för livsmedel (FDA-överensstämmelse) | Yes - Check Document of Compliance (DoC) in our Portal |
| Lämplig för livsmedel (EU-överensstämmelse) | Yes - Check Document of Compliance (DoC) in our Portal |

| Teknisk data | | | |
|---|-----------------------|-------|---------|
| Tjocklek | 3.0 mm | 0.12 | tum |
| Bandets/remmens massa (vikt) | 3.6 kg/m ² | 0.737 | lb/sqft |
| Dragkraft för 1% töjning efter relaxering (k1% relaxerad) per breddenhet (Habasits standard SOP3-155) | 4.0 N/mm | 23 | lbf/in |
| Min. drifttemperatur (kontinuerlig) | -30 °C | -22 | °F |
| Max. drifttemperatur (kontinuerlig) | 60 °C | 140 | °F |
| Friktionskoefficient (trumssidan drivande remskiva / trumma i stål) | 0.35 - | | |
| Friktionskoefficient mellan trumssidan och drivtrumma med friktionsbeläggning | 0.40 - | | |
| Ändlös tillverkningsbredd | 1500 mm | 59.06 | tum |

Hopfogningsrelaterade egenskaper

| Skarvningsmetod | |
|-------------------|---|
| Flexproof 10 x 80 | Huvudhopfogningsmetod för standardapplikationer |

[Link to JDS:](#)

| Skarvningsmetod | | Flexproof 10 x 80 |
|--|-----------|----------------------|
| Remskivediameter (minimum) | mm tum | 30 1.18 |
| Minsta skivdiameter vid motböjning | mm tum | 30 1.18 |
| Lämpligt för glidbord | | Nej |
| Lämpligt för bärrullar | | Ja |
| Lämpligt för användning i tråg (kupad) | | Nej |
| Kurvband | | Nej |
| Lämpligt för drift över noskant | | Nej |
| Lämpligt för metalldetektor | | Ja |

All data är ungefärlig och gäller för normala klimatförhållanden, dvs 23 °C och 50% relativ fuktighet (DIN 50005/ISO 554), och baseras på huvudskarvmetoden.

Ett begränsat antal tester, baserade på standardkonfigurationer, är gjorda för att uppskatta minsta valsdiаметer.

Var vänlig och kontakta Habasit för specifik support gällande icke standardapplikationer, inklusive, men inte enbart när profiler eller medbringare används, eller när bandets arbetstemperatur är nära gränsvärdena listade i detta dokument.

Kemisk beständighet

Länk till information om kemisk beständighet, "Chemical resistance information": <https://rims.habasit.com>

Typ av användning / drift

Sluttande, Horisontell, Stigande

Beräkningar

I de flesta fall är inte remdimensionerings-beräkningar nödvändiga. Om du fortfarande behöver en beräkning: Kontakta Habasit.

Rekommendation

Förspänn inte mindre än ~ 0.3% (epsilon)

Skydda reservband mot solljus, UV-strålning, damm, smuts!

| | |
|--------------|---------------------------|
| Grupp | TPU band |
| Undergrupp | Band för allmän transport |
| Detaljnummer | H700001495 |

Ansvarsfriskrivning

Friskrivning från ansvar för produktens användning (gäller Habasits ALLA produkter och anges på samtliga produktdatablad)

Denna ansvarsfriskrivning gäller för Habasit och till oss kopplade företag, samt våra chefer, anställda, agenter och entreprenörer, här nedan gemensamt benämnda HABASIT, för de produkter som omfattas av denna text, här nedan kallade produkter. VARNINGAR SKA LÄSAS NOGGRANT OCH REKOMMENDERADE SÄKERHETSFORESKRIFTER FÖLJAS STRIKT! Följ de varningar som finns i det här dokumentet, i Habasits kataloger och i installationsanvisningar och handböcker. Samtliga påpekanden och all information om applicering, användning och prestanda är rekommendationer som kan anses vara pålitliga, men de är inga som helst utfästelser, garantier eller ansvarsåtaganden avseende fullständighet, toleranser eller lämplighet i ett visst syfte. Den här informationen bygger på laboratoriearbete med småskalig testutrustning, körd i normaldrift, vilket innebär att den inte nödvändigtvis matchar produktprestanda vid industriell användning. Nya rön och erfarenheter kan leda till modifieringar och ändringar på kort tid och utan föregående meddelande. DE HÄR PRODUKTERNA OMFATTAS AV HABASITS UTTRYCKTA GARANTI, SOM ÄR DEN ENDA GÄLLANDE GARANTIN OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA EVENTUELLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÄDDA. HABASIT AVSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÄDDA, INKLUSIVE, DOCK UTAN ATT BEGRÄNSAS DARTILL, UNDERFÖRSTÄDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET I ETT VISST SYFTE, ATT PRODUKTEN INTE STRIDER MOT NÅGOT REGELVERK, SAMT GARANTIER SOM FÖLJER AV AVTAL, ANVÄNDNING, ELLER HANDEL. DETTA FÖRBEHÅLL GÄLLER I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN SÅ MEDGER, EFTERSOM FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ANVÄNDNING ÄR UTOM HABASITS KONTROLL, SÅ KAN VI INTE TA NÅGOT ANSVAR FÖR DE NÄMNDA PRODUKTERNAS LÄMPLIGHET ELLER PROCESSANPASSNING. DETTA FÖRBEHÅLL GÄLLER ÄVEN FÖR INDIKATIONER FRÅN PROCESSRESULTAT AV OLIKA SLAG.