

# 重负载输送带 AGBOOM-OE




## 皮带应用

原油围堵用

## 特殊功能

平稳无震动运行, 抗切割, 耐磨, 耐油  
Belt Application: Oil Containment



### 产品架构/设计

输送面 (材料)	聚氯乙烯 (PVC)
输送面 (表面)	光滑
输送面 (特性)	非黏性
输送面 (颜色)	橙色
抗拉力层 (材料)	用聚氯乙烯 (PVC) 浸渍的聚酯 (PET) 织布
织布层层数	1
运行面/滚轮面 (材料)	聚氯乙烯 (PVC)
运行面/滚轮面 (表面)	光滑
运行面/滚轮面 (特性)	非黏性
运行面/滚轮面 (颜色)	橙色

### 产品特性

具抗静电特性	否
可燃性	无特定阻燃性
适用于食品 (符合 FDA 标准)	否
适用于食品 (完全符合 USDA 的推荐)	无预期用途
适用于食品 (符合 EU 标准)	否

### 技术数据

厚度	2.4 毫米	0.10 英寸
皮带质量 (皮带重量)	3.0 kg/m <sup>2</sup>	0.620 lb/sqft
最低允许允许温度 (连续)	-12 °C	10 °F
最高允许允许温度 (连续)	82 °C	180 °F
无缝制造宽度	1829 毫米	72.00 英寸
按要求定制其他无缝制造宽度:	1524 毫米	60 英寸

Breaking Load: Warp - 1400 lbf/in; Weft - 400 lbf/in (Test Method: D-378)

# 重负载输送带 AGBOOM-OE



## 接着相关属性

接着方式

[Link to JDS:](#)

接着方式

所有数据均为标准气候条件下的近似值: 23°C/73°F, 50%相对湿度 (DIN 50005/ISO 554).

最小皮带轮直径的数值, 是根据标准的输送机结构实施了几个代表性的测试。如有挡板, 导条或者使用温度接近本文所述的极限值时, 请事先咨询Habasit获取相关非标应用的数值。

# 重负载输送带 AGBOOM-OE



## 抗化学特性

關於“抗化學性資訊”的網頁：<https://rims.habasit.com>

## 使用/运输方式

垂直

## 计算

大多数应用无需进行计算。如果您仍需计算：请咨询Habasit。

## 介绍

安装时不得使用蛮力。

检查存储要求的链接：

“<https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf>”

无危险和限制

产品组

产品子分组

产品编码

纺织带

各种输送机专用带

H250000584

## 声明

### 产品应用声明(适用于所有哈伯斯特 Habasit 产品及所有产品数据表上提到的)

“这个声明是由哈伯斯特 Habasit 及代表其附属公司、董事、雇员、代理人和承包商(以下统称“HABASIT”)及与本文提到的产品(“产品”)关联。请应仔细阅读安全注意事项,任何建议的安全警告必须严格遵守!请参考此哈伯斯特 Habasit 目录内的“安全警告”,并参考相关安装和操作手册。所有关于应用、产品的使用、产品的性能的指示及数据,皆是尽义务和关注性的建议,只为了推荐用途,对于它们的准确性、其完整性及在特定情况下的适用性,均不可被视为陈述、保证、或承诺。本文提供的数据只是基于实验室工作所在标准环境下使用小型测试工具运作取得,它们不一定与在工业运作中的产品表现相符合。新的知识及经验可能导致我们在短时间内为产品做出必须的修正及变更,我们保留在不做任何通知的情况下,修改及变更相关数据的权利。除非HABASIT明确地保证(此保证具独立性、排他性,并取代所有其他的、明示或暗示的保证),否则产品是如购买的实物一样。HABASIT否认所有其他保证,包括明示或暗示但不限于适用性,针对特定用途的适用性,非侵权,或从处理或使用过程中产生的保证,或贸易惯例,所有这一切,兹排除在适用法律允许的范围外。由于产品的使用情况并非在瑞士哈伯斯特及其附属公司可控制的范围内,我们无法对产品的适用性、可靠性、其工作能力、制程结果、产量、制品、潜在缺点、损害、相因而生的损害及深远的损害负任何责任。注:以上一切声明以英文版本的实际内容为准。