



# HabaSYNC® Timing Belts Covers Foam Sylomer®



## 产品结构/设计

材料

聚氨酯 (PU) 泡棉

## Technical data

最小/最低/至少 容許的運作溫度(連續)

-30 °C

-22 °F

最大 容許的運作溫度(連續)

70 °C

158 °F

Product code	厚度		顏色	輸送面(表面)	輸送面 (特性)	厚度係數	Food grade <sup>1</sup> DoC	覆面層的密度:	
	mm	inch						g/cm <sup>3</sup>	lb/ft <sup>3</sup>
AC-SYLOMER-S-5MM	5.0	0.20	淺藍色	封閉式結構	中等黏性	15	-	0.22	0.004
AC-SYLOMER-S-10MM	10.0	0.39	淺藍色	封閉式結構	中等黏性	15	-	0.22	0.004
AC-SYLOMER-S-12MM	12.0	0.47	淺藍色	封閉式結構	中等黏性	15	-	0.22	0.004
AC-SYLOMER-S-20MM	20.0	0.79	淺藍色	封閉式結構	中等黏性	15	-	0.22	0.004
AC-SYLOMER-U-5MM	5.0	0.20	棕色	封閉式結構	中等黏性	20	-	0.40	0.006
AC-SYLOMER-U-8MM	8.0	0.31	棕色	封閉式結構	中等黏性	20	-	0.40	0.006
AC-SYLOMER-U-10MM	10.0	0.39	棕色	封閉式結構	中等黏性	20	-	0.40	0.006
AC-SYLOMER-U-12MM	12.0	0.47	棕色	封閉式結構	中等黏性	20	-	0.40	0.006
AC-SYLOMER-U-15MM	15.0	0.59	棕色	封閉式結構	中等黏性	20	-	0.40	0.006
AC-SYLOMER-V-2MM	2.0	0.08	淺綠色	封閉式結構	中等黏性	15	-	0.30	0.005
AC-SYLOMER-V-3MM	3.0	0.12	淺綠色	封閉式結構	中等黏性	15	-	0.30	0.005
AC-SYLOMER-V-5MM	5.0	0.20	淺綠色	封閉式結構	中等黏性	15	-	0.30	0.005
AC-SYLOMER-V-6MM	6.0	0.24	淺綠色	封閉式結構	中等黏性	15	-	0.30	0.005
AC-SYLOMER-V-8MM	8.0	0.31	淺綠色	封閉式結構	中等黏性	15	-	0.30	0.005
AC-SYLOMER-V-10MM	10.0	0.39	淺綠色	封閉式結構	中等黏性	15	-	0.30	0.005
AC-SYLOMER-V-12MM	12.0	0.47	淺綠色	封閉式結構	中等黏性	15	-	0.30	0.005
AC-SYLOMER-V-15MM	15.0	0.59	淺綠色	封閉式結構	中等黏性	15	-	0.30	0.005
AC-SYLOMER-V-20MM	20.0	0.79	淺綠色	封閉式結構	中等黏性	15	-	0.30	0.005
AC-SYLOMER-Y-5MM	5.0	0.20	黃色	封閉式結構	中等黏性	15	-	0.16	0.003
AC-SYLOMER-Y-10MM	10.0	0.39	黃色	封閉式結構	中等黏性	15	-	0.16	0.003

硬度和厚度是统计值, 在不同生产批次之间可能略有不同

建议的最小滚轮直径是贴面厚度乘以厚度系数的结果。出于设计目的, 请始终使用所选皮带的滚轮直径和贴面最小滚轮直径的较大建议值。

有限的代表性验证基于标准配置以及估算的最小带轮直径。请联系HABASIT获取有关非标应用的具体指导, 包括但不限于当应用到配件或挡块。

在您的本地市场上可能无法购买所有贴面。请咨询您当地的Habasit代表。

所有数据均为标准气候条件下的粗略值: 23°C/73°F, 相对湿度50% (DIN 50005/ISO 554), 并基于主要接著方式。

## 抗化學特性

关于“抗化学性信息”的网页：<https://rims.habasit.com>

分類 HabaSYNC® Timing Belts Covers  
次分類 泡棉覆面層

## 声明

### 产品应用声明(适用于所有哈伯斯特 Habasit 产品及所有产品资料表上提到的)

“这个声明是由哈伯斯特 Habasit 及代表其附属公司、董事、雇员、代理人和承包商(以下统称“HABASIT”)及与本文提到的产品(“产品”)关联。请应仔细阅读安全注意事项,任何建议的安全警告必须严格遵守!请参考此哈伯斯特 Habasit 目录内的“安全警告”,并参考相关安装和操作手册。所有关于应用、产品的使用、产品的性能的指示及数据,皆是尽义务和关注性的建议,只为了推荐用途,对于它们的准确性、其完整性及在特定情况下的适用性,均不可被视为陈述、保证、或承诺。本文提供的数据只是基于实验室工作所在标准环境下使用小型测试工具运作取得,它们不一定与在工业运作中的产品表现相符合。新的知识及经验可能导致我们在短时间内为产品做出必须的修正及变更,我们保留在不做任何通知的情况下,修改及变更相关资料数据的权利。除非HABASIT明确地保证(此保证具独立性、排他性,并取代所有其他的、明示或暗示的保证),否则产品是如购买的实物一样。HABASIT否认所有其他保证,包括明示或暗示但不限于适销性,针对特定用途的适用性,非侵权,或从处理或使用过程中产生的保证,或贸易惯例,所有这一切,兹排除在适用法律允许的范围外。由于产品的使用情况并非在瑞士哈伯斯特及其附属公司可控制的范围内,我们无法对产品的适用性、可靠性、其工作能力、制程结果、产量、制品、潜在缺点、损害、相因而生的损害及深远的损害负任何责任。注:以上一切声明以英文版本的实际内容为准。