

Applications

Encolado de perfiles

Scope of application

Habasit products with TPU or PVC guiding or side profiles



PELIGRO

H225	Líquido y vapores muy inflamables
H315	Provoca irritación cutánea
H317	Puede provocar una reacción cutánea alérgica
H319	Provoca irritación ocular grave
H334	Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala
H335	Puede irritar las vías respiratorias
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo
H351	Susceptible de provocar cáncer
H373	Puede provocar daños en los órganos

Características del producto

Description and appearance of the mixture	
Número de artículo	H010701538
Identificador único de fórmula (UFI)	n.a.
Designated material	Hardener for TRS Plasto
Use	Líquido
Color	Marrón
Odor	characteristic
Viscosity	Approx. 14 mPas
Composition	Isocyanate in ethylacetate
Size of trading unit	30 g in glass bottle
Fichas de seguridad	https://www.safin-net.com/de/MobileView.aspx?ck=1578206757&type=SDB&name=92a2b60e-8c08-46f0-8725-b38f6d2fc28a&file=sdb.doc&user=MobileUser



Shelf life, storage and disposal	
Shelf life	Impreso en embalaje exterior
Storage	Cerrar los recipientes herméticamente y mantenerlos en un lugar seco, fresco y bien ventilado. No almacenar junto con alimentos.
Disposal	Desechar como residuo peligroso en cumplimiento con la normativa local y nacional. Puede quemarse en una instalación apropiada sujeto a la normativa local.

Handling and application	
Application tools and auxiliaries	Cepillo, espátula
Parameter for joining	En la ficha técnica de fabricación (JDS) encontrará información detallada sobre temperatura, presión y duración de los empalmes.
Standard climatic conditions	23 °C (73° F); 50 % humedad rel.

Processing specification

Utilizar únicamente con equipo de protección personal (gafas protectoras, guantes, en caso de ventilación insuficiente usar un equipamiento respiratorio adecuado).

Delimitar el área de encolado. Esta área debe estar libre de suciedad e impurezas. TRS Plasto está mezclado con TRS Hardener 1000E. La proporción es 30 g de endurecedor mezclado con 560 g (700 ml) de TRS Plasto.

Se recomienda utilizar un dispositivo de prensado en caliente Habasit. El tiempo de prensado es individual para cada banda y puede consultarse en la JDS. Debe prestarse atención a las condiciones climáticas. Una desviación de las condiciones climáticas estándar puede necesitar un ajuste del tiempo y la temperatura de prensado.

Solo con fines industriales y para un uso conforme a nuestra normativa técnica.

Exención de responsabilidad

Exención de responsabilidad emergente de las aplicaciones que constan en las fichas de datos de productos y otra documentación de ventas

Habasit realiza esta exención de responsabilidad en nombre propio y en el de sus compañías afiliadas, directores, empleados, agentes y contratistas (en adelante denominados en su conjunto "HABASIT") con respecto a los productos mencionados en el presente (los "Productos"). ¡DEBEN LEERSE ATENTAMENTE LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y SEGUIRSE ESTRICTAMENTE LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD RECOMENDADAS! Consulten las advertencias de seguridad en el presente documento, en el catálogo de Habasit así como en los manuales de instalación y operación. Todas las indicaciones e información sobre la aplicación, el modo de empleo y el rendimiento de los Productos constituyen recomendaciones que se ofrecen con debida diligencia y atención, pero no se efectúan declaraciones o garantía de índole alguna en cuanto a su integridad, precisión o adecuación a un fin determinado. Los datos proporcionados en el presente se basan en la aplicación de laboratorio con equipos de prueba de pequeña escala, en condiciones estándar, y no necesariamente coinciden con el rendimiento del producto en el ámbito de aplicación industrial. Los nuevos conocimientos y la experiencia adquiridos pueden dar lugar a reevaluaciones y a modificaciones a corto plazo y sin previo aviso. SALVO COMO LO GARANTICE EXPLÍCITAMENTE HABASIT, CUYAS GARANTÍAS SON EXCLUSIVAS Y REEMPLAZAN A TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, LOS PRODUCTOS SE SUMINISTRAN "EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN": HABASIT NO REALIZA DECLARACIÓN DE GARANTÍA ALGUNA, DE NATURALEZA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO, NO VIOLACIÓN DE DERECHOS O AQUELLAS QUE SURJAN DEL CURSO DE LAS NEGOCIACIONES ANTERIORES, DEL USO ACOSTUMBRADO O DE LA PRÁCTICA COMERCIAL, TODAS LAS CUALES SE EXCLUYEN POR EL PRESENTE EN LA MEDIDA PERMITIDA POR EL DERECHO APLICABLE. DADO QUE LAS CONDICIONES DEL MODO DE EMPLEO EN UNA APLICACIÓN INDUSTRIAL ESTÁN AJENAS AL CONTROL DE HABASIT, HABASIT NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA ACERCA DE LA ADECUACIÓN Y HABILIDAD DE PROCESO DE LOS PRODUCTOS, INCLUIDAS LAS INDICACIONES SOBRE RESULTADOS Y RENDIMIENTO DE PROCESOS."