

Applications

Incollaggio dei profilati

Scope of application

Habasit products with TPU or PVC guiding or side profiles



PERICOLO

H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili
H315	Provoca irritazione cutanea
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea
H319	Provoca grave irritazione oculare
H334	Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
H335	Può irritare le vie respiratorie
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini
H351	Sospettato di provocare il cancro
H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

Caratteristiche del prodotto

Description and appearance of the mixture	
Numero di part	H010701538
Identificatore unico di formula (UFI)	n.a.
Designated material	Hardener for TRS Plasto
Use	Liquido
Color	Marrone
Odor	characteristic
Viscosity	Approx. 14 mPas
Composition	Isocyanate in ethylacetate
Size of trading unit	30 g in glass bottle
Scheda di sicurezza CE	https://www.safin-net.com/de/MobileView.aspx?ck=1578206757&type=SDB&name=92a2b60e-8c08-46f0-8725-b38f6d2fc28a&file=sdb.doc&user=MobileUser



Shelf life, storage and disposal	
Shelf life	Stampato su rivestimento esterno
Storage	Conservare i contenitori perfettamente sigillati in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Non conservare insieme agli alimenti.
Disposal	Smaltire nei rifiuti pericolosi in conformità alle regolamentazioni locali e nazionali. Può essere incenerito presso impianti idonei in conformità alle regolamentazioni locali.

Handling and application	
Application tools and auxiliaries	Spazzola, spatola
Parameter for joining	Informazioni dettagliate su temperatura, pressione e durata della giunzione sono riportati nella Joining Data Sheet (JDS)
Standard climatic conditions	23°C (73° F); 50 % umidità rel.

Processing specification

Utilizzare soltanto con dispositivi di protezione individuale (occhiali antinfortunistici, guanti, in caso di ventilazione insufficiente, indossare un apparecchio respiratorio adatto).

Delimitare l'area di incollaggio, che deve essere priva di sporcizia e impurità. TRS Plasto è miscelato con TRS Hardener 1000E. Il rapporto è 30 g di indurente miscelato con 560 g (700ml) di TRS Plasto.

Si raccomanda di utilizzare il dispositivo di pressatura a caldo Habasit. Il tempo di pressatura è diverso per ogni nastro e verificabile sulla JDS. Prestare attenzione alle condizioni ambientali. In caso di condizioni ambientali anomale, può essere necessario adeguare tempo di pressatura e temperatura.

Esclusivamente per uso industriale e conforme alle nostre regolamentazioni tecniche.

Esclusione di responsabilità

Esclusione di responsabilità (Disclaimer) relativa a richieste di Schede Dati dei pro-dotti e di altra documentazione di vendita

Questa esclusione di responsabilità viene fatta da e per conto di Habasit e di società affiliate, direttori, dipendenti, agenti e appaltatori della Habasit (d'ora innanzi indicati collettivamente "HABASIT") rispetto ai prodotti citati nel presente documento (i "Prodotti"). LE AVVERTENZE DI SICUREZZA DEVONO ESSERE LETTE CON ATTENZIONE E OGNI PRECAUZIONE RACCOMANDATA CIRCA LA SICUREZZA DEV'ESSERE SEGUITA SCRUPOLOSAMENTE! Leggere le Avvertenze di sicurezza indicate nel presente documento, nel catalogo Habasit e nei manuali d'installazione e d'uso. Ogni indicazione/informazione relativa all'applicazione, all'uso e alle prestazioni dei Prodotti sono raccomandazioni fornite con la dovuta diligenza e cura, ma nessuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo viene fatta circa la loro completezza, precisione o idoneità per uno scopo particolare. I dati qui forniti si basano su applicazione di laboratorio con apparecchiature di test a scala ridotta, usate in condizioni standard e non coincidono necessariamente con le prestazioni dei prodotti usati in ambienti industriali. Nuove conoscenze ed esperienze possono portare a nuove valutazioni e modifiche entro un breve periodo di tempo e senza preavviso.

TRANNE I CASI IN CUI HABASIT FORNISCE LE GARANZIE, GARANZIE CHE SONO ESCLUSIVE E SOSTITUTIVE DI OGNI ALTRA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, I PRODOTTI SONO FORNITI "COSÌ COME SONO". HABASIT DISCONOSCE OGNI ALTRA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESA, A SOLO TITOLO DI ESEMPIO, GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ AD UNO SCOPO PARTICOLARE, NON VIOLAZIONE O DERIVANTE DA CONTRATTAZIONE, USO O PRASSI COMMERCIALE; TUTTE QUESTE GARANZIE SONO ESCLUSE NELLA MISURA CONSENTITA DALLE LEGGI APPLICABILI. POICHÉ LE CONDIZIONI D'USO IN APPLICAZIONI INDUSTRIALI ESULANO DAL CONTROLLO DI HABASIT, HABASIT NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ CIRCA L'IDONEITÀ E LA CAPACITÀ DI LAVORAZIONE DEI PRODOTTI, COMPRESA LE INDICAZIONI SUI RISULTATI DELLA LAVORAZIONE E DELLA PRODUZIONE.