


## Main application

Live roller drive belt, Power transmission belt

## Description

Elastic, Monolithic Belt, Flexibility in all directions



## Product data

技術データ	
材質タイプ	TPU - ポリエステル
Hardness	85 Shore A
Geometry option	Smooth
Temperature correction factor	0.85
許容温度 連続使用 (最低)	-10 °C
許容温度 連続使用 (最高)	60 °C
Coefficient of friction on steel	0.40

Code	製品番号	色調	Food grade	DoC Name	Ø		重量	
					mm	inch	kg/m	lbs/ft
E-RB04-FT-C250+S	H950028403	透明	○	FT	4	0.157	0.02	0.01
E-RB05-FT-C250+S	H950028471	透明	○	FT	5	0.197	0.02	0.01
E-RB05-FTY-C250+S	H950046602	半透明の黄色	×	-	5	0.197	0.02	0.01
E-RB06-FT-C250+S	H950028502	透明	○	FT	6	0.236	0.03	0.02
E-RB08-FT-C200+S	H950028532	透明	○	FT	8	0.315	0.06	0.04
E-RB10-FT-C100+S	H950028571	透明	○	FT	10	0.394	0.09	0.06
E-RB12-FT-C100+S	H950028611	透明	○	FT	12	0.472	0.14	0.09
E-RB15-FT-C50+S	H950028663	透明	○	FT	15	0.591	0.21	0.14

数値はいずれも標準条件(23°C 相対湿度50%)における概略値を示しており(DIN 50005/ISO 554) 標準ジョイント方式に基づいています  
最小ブーリ径を推定するため、標準的なコンベヤ構成に基づいていくつかの代表的なテストを実施していますが、縦桟や横桟を取り付ける場合やベルト使用温度がこの文書に記載されている制限値に近い場合など非標準的な用途における具体的なガイダンスについては事前にハノバージットまでお問い合わせください。

Code	Tensile force for 8% elongation (k8% static) (Habasit Standard SOP3-155 / EN ISO 21181):	Tensile force for 8% elongation after relaxation (k8% relaxed) (Habasit Standard SOP3-155 / EN ISO 21181):	Nominal peripheral force	最小ドラム／プーリ径
	N	N	N	mm
E-RB04-FT-C250+S	23	15	27	40
E-RB05-FT-C250+S	36	24	42	50
E-RB05-FTY-C250+S	36	24	42	50
E-RB06-FT-C250+S	52	34	61	60
E-RB08-FT-C200+S	92	61	108	80
E-RB10-FT-C100+S	143	95	169	100
E-RB12-FT-C100+S	206	136	244	120
E-RB15-FT-C50+S	322	213	381	150

### 化学薬品耐性

「化学薬品耐性へのリンク <https://rims.habasit.com>

### 推薦

General dimensional tolerance:  $\pm 3\%$  or  $\pm 0.20$  mm (whichever is greater)

### 免責事項

製品の適用に関する免責事項（全てのハバジット製品に適用され製品データシートに記載されます）

「本免責条項は、本書記載の製品（以下「本製品」といいます。）に関してハバジット社ならびにその関連会社、取締役、従業員、代理人および請負人（以下「ハバジット」と総称します。）にまたはこれらのために適用されます。安全上の警告を注意深く読み、推奨された安全予防措置に厳密に従ってください！設置および操作マニュアルと同時に、本書やハバジット社発行カタログに記載された安全上の警告をご参照ください。本製品の用途、使用方法、性能に関するすべての表示や情報は、しかるべき配慮と注意をもって提示される推奨ですが、本製品の完全性、正確性または特定目的に対する適合性に関するいかなる類の表明または保証をするものではありません。ここで示されたデータは、試験室における小規模試験装置を標準条件で稼動させた結果に基づいたものであり、産業用途における製品性能とは必ずしも対応するものではありません。新しい知見および経験により、短期間にまた予告なしに再評価や変更が行われることがあります。

ハバジットによる明示的な保証（当該保証が明示または默示の他のすべての保証に代わる唯一のものです。）がある場合を除いて、本製品は「現状のまま」提供されます。ハバジットは、明示または默示のその他一切の保証（商品性、特定目的に対する適合性、権利侵害がないことに対するまたは取引過程、使用方法もしくは商習慣から生じる默示の保証を含みますが、これらに限られません。）を行うものではありません。これら一切の保証は、適用される法律によって認められる限度において、ここに除外されます。産業用途の使用条件はハバジットが制御できるものではないので、ハバジットは処理実績および作業量に関する表示を含め、本製品の適合性および処理能力に関する責任はこれを一切負いません。」