



# ハバシク タイミングベルト オープンエンド RPP14-X



## 説明

メートルピッチ, RPP型, 特殊円弧歯型, 14mmピッチ, 高強度スチール心線



ベルト基本図

製品構造/設計									
TPUタイプ	色	ショアA硬度	温度範囲				食品適合 <sup>1</sup>	特性	
		ShA	°C	°F	°C	°F			
01	白	92	-20	-4	80	176	いいえ	TPU - ポリエステル	
06	黒	92	-20	-4	80	176	いいえ	TPU - ポリエステル	

### 標準ベルトオプション - 搬送面

未加工 (U), ポリアミド織布 (P)

### 標準ベルトオプション - 歯面

未加工 (U), ポリアミド織布 (P)

Technical data									
ベルトスリット幅、公称		許容引張強度 (オープンベルト)		破断強度		1%伸ばすに要する張力		ベルト重量	
mm	inch	N	lbf	N	lbf	N	lbf	kg/m	lb/ft
25.0	0.98	10120	2275	39100	8790	25715	5781	0.30	0.20


ベルト幅(最大100ミリメートル/ 4インチ): 標準的なベルト幅は、ベルトの公称スリット幅に等しいかまたはその倍数である。

すべての非標準切削幅は、リクエストに応じてスリットすることができます。

許容張力は、全ベルトに未接着時の許容張力を定めており、これは常に0.4%のベルト伸び率に相当します。エンドレスベルトの場合、許容張力をこの半分として計算します。詳細及び計算に関してはハバジットまでお問い合わせください。

[Link to JDS:](#)

技術データ					
ØB		n <sub>B</sub>	ØA		n <sub>A</sub>
mm	inch		mm	inch	
140	5.51	28	200	7.87	30



数値はいずれも標準条件(23°C 相対湿度50%)における概略値を示しており(DIN 50005/ISO 554) 標準ジョイント方式に基づいています。

最小プーリ径を推定するため、標準的なコンベヤ構成に基づいていくつかの代表的なテストを実施していますが、縦棧や横棧を取り付ける場合やベルト使用温度がこの文書に記載されている制限値に近い場合など非標準的な用途における具体的なガイダンスについては事前にハバジットまでお問い合わせください。

### 免責事項

製品の適用に関する免責事項 (全てのハバジット製品に適用され製品データシートに記載されます)

製品データシート (リリース済) 19.11.2024

# ハバシク タイミングベルト オープンエンド RPP14-X



「本免責条項は、本書記載の製品(以下「本製品」といいます。)に関してハバジット社ならびにその関連会社、取締役、従業員、代理人および請負人(以下「ハバジット」と総称します。)にまたはこれらのために適用されます。安全上の警告を注意深く読み、推奨された安全予防措置に厳密に従ってください! 設置および操作マニュアルと同時に、本書やハバジット社発行カタログに記載された安全上の警告をご参照ください。本製品の用途、使用方法、性能に関するすべての表示や情報は、しかるべき配慮と注意をもって提示される推奨ですが、本製品の完全性、正確性または特定目的に対する適合性に関していかなる種類の表明または保証をするものではありません。ここで示されたデータは、試験室における小規模試験装置を標準条件で稼働させた結果に基づいたものであり、産業用途における製品性能とは必ずしも対応するものではありません。新しい知見および経験により、短期間にまた予告なしに再評価や変更が行われることがあります。

ハバジットによる明示的な保証(当該保証が明示または黙示の他のすべての保証に代わる唯一のもので)がある場合を除いて、本製品は「現状のまま」提供されます。ハバジットは、明示または黙示のその他一切の保証(商品性、特定目的に対する適合性、権利侵害がないことに対するまたは取引過程、使用方法もしくは商習慣から生じる黙示の保証を含みますが、これらに限られません。)を行うものではありません。これら一切の保証は、適用される法律によって認められる限度において、ここに除外されます。産業用途の使用条件はハバジットが制御できるものではないので、ハバジットは処理実績および作業量に関する表示を含め、本製品の適合性および処理能力に関する責任はこれを一切負いません。」