

### Applications

Lijmen van profielen

### Scope of application

Habasit products with TPU or PVC guiding or side profiles



### GEVAAR

|      |   |
|------|---|
| H225 | Licht ontvlambare vloeistof en damp   |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie   |
| H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken   |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie   |
| H334 | Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken |
| H335 | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken   |
| H336 | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken  |
| H351 | Verdacht van het veroorzaken van kanker   |
| H373 | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling          |

### Product Karakteristieken

| Description and appearance of the mixture |   |
|---|---|
| Artikelnummer                             | H010701538  |
| Unieke formule-identificator (UFI)        | n.a.  |
| Designated material                       | Hardener for TRS Plasto   |
| Use                                       | Vloeistof   |
| Color                                     | Bruin   |
| Odor                                      | characteristic  |
| Viscosity                                 | Approx. 14 mPas   |
| Composition                               | Isocyanate in ethylacetate  |
| Size of trading unit                      | 30 g in glass bottle  |
| Safety Data Sheet                         | <a href="https://www.safin-net.com/de/MobileView.aspx?ck=1578206757&amp;type=SDB&amp;name=92a2b60e-8c08-46f0-8725-b38f6d2fc28a&amp;file=sdb.doc&amp;user=MobileUser">https://www.safin-net.com/de/MobileView.aspx?ck=1578206757&amp;type=SDB&amp;name=92a2b60e-8c08-46f0-8725-b38f6d2fc28a&amp;file=sdb.doc&amp;user=MobileUser</a> |



| Shelf life, storage and disposal |  |
|----------------------------------|--|
| Shelf life                       | Geprint op omverpakking  |
| Storage                          | Houd containers goed gesloten op een droge, koele, goed geventileerde plek. Niet bij levensmiddelen opslaan.   |
| Disposal                         | Voer gevaarlijk afval af in overeenstemming met de lokale en landelijke regelgeving. Kan worden verbrand in een geschikte installatie, onderhavig aan de lokale regelgeving. |

| Handling and application          |   |
|-----------------------------------|---|
| Application tools and auxiliaries | Borstel, spatel   |
| Parameter for joining             | Gedetailleerde informatie over temperatuur, druk en tijdsduur van het verbinden kunt u vinden in het Joining Data Sheet (JDS) |
| Standard climatic conditions      | 23°C (73° F); 50 % rel. vochtigheid   |

### Processing specification

Uitsluitend gebruiken met gebruik van persoonlijke beschermingsuitrusting (veiligheidsbril, handschoenen en gebruik geschikte adembescherming in geval van onvoldoende ventilatie).

Aftekenen van het gebied voor het lijmen. Dit gebied moet schoon zijn. TRS Plasto wordt gemengd met TRS Hardener 1000E. De verhouding 30 g verharder gemengd met 560 g (700ml) TRS Plasto.

Het gebruik van een Habasit hete pers wordt aanbevolen. De aandruktijd is individueel voor elke band en deze kan men vinden in de JDS. Let op de klimatologische omstandigheden. Een afwijking van de standaard klimatologische condities kan een aanpassing vereisen van de aandruktijd en -temperatuur.

Alleen voor industriële doelen en uitsluitend voor toepassing overeenkomstig onze technische regels.

### Disclaimer bij toepassing van productgegevensbladen en andere verkoopdocumentatie

Deze disclaimer wordt gemaakt door en ten behoeve van Habasit en haar gelieerde ondernemingen, directieleden, werknemers, agenten en contractanten (hierna gezamenlijk "HABASIT") met betrekking tot de producten waarnaar hier wordt verwezen (de "Producten").  
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN DIENEN GOED GELEZEN EN ALLE AANBEVOLEN VEILIGHEIDSVORZORGEN STRIKT GEVOLGD TE WORDEN! Raadpleeg de veiligheidswaarschuwingen in dit document, in de catalogus van Habasit en in de installatie- en bedieningshandleidingen. Alle aanwijzingen / informatie wat betreft toepassing, gebruik en werking van de Producten zijn aanbevelingen die met gepaste zorgvuldigheid en zorg zijn gedaan, maar er wordt geen enkele bewering gedaan of garantie gegeven wat betreft hun volledigheid, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De hier verschaftte gegevens zijn gebaseerd op laboratoriumtoepassing met kleinschalige testapparatuur, uitgevoerd onder standaardomstandigheden, en komen niet noodzakelijkerwijze overeen met de werking van het product bij industrieel gebruik. Nieuwe kennis en ervaring kunnen binnen korte tijd en zonder voorafgaande kennisgeving leiden tot herevaluatie en wijzigingen.  
BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK GEGARANDEERD DOOR HABASIT, WELKE GARANTIES ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES UITSLUITEN EN VERVANGEN, WORDEN DE PRODUCTEN VERSCHAFT "ZOALS ZE ZIJN". HABASIT WIJST ALLE ANDERE GARANTIES, ZOWEL UITDRUKKELIJKE ALS STILZWIJGENDE, AF, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, OF DIE VOORTKOMEN UIT HANDELSGEBRUIKEN OF -PRAKTIJKEN, DIE HIERBIJ ALLE WORDEN UITGESLOTEN VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WET DIT TOESTAAT. OMDAT DE GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN BIJ INDUSTRIËLE TOEPASSING BUITEN DE CONTROLE VAN HABASIT VALLEN, NEEMT HABASIT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID OP ZICH BETREFFENDE DE GESCHIKTHEID EN VERWERKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN, MET INBEGRIJ VAN AANWIJZINGEN OVER PROCESRESULTATEN EN OUTPUT.