

Applications

Klejenie profili

Scope of application

Habasit products with TPU or PVC guiding or side profiles



NIEBEZPIECZEŃSTWO

H225	Wysoce łatwopalna ciecz i pary
H315	Działa drażniąco na skórę
H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry
H319	Działa drażniąco na oczy
H334	Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania
H335	Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H336	Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
H351	Podejrzewa się, że powoduje raka
H373	Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane

Charakterystyka produktu

Description and appearance of the mixture	
Numer elementu	H010701538
Niepowtarzalny identyfikator postaci użytkowej (UFI)	n.a.
Designated material	Hardener for TRS Plasto
Use	Płyn
Color	Brązowy
Odor	characteristic
Viscosity	Approx. 14 mPas
Composition	Isocyanate in ethylacetate
Size of trading unit	30 g in glass bottle
Safety Data Sheet	https://www.safin-net.com/de/MobileView.aspx?ck=1578206757&type=SDB&name=92a2b60e-8c08-46f0-8725-b38f6d2fc28a&file=sdb.doc&user=MobileUser



Shelf life, storage and disposal	
Shelf life	Nadruk na zewnętrznym opakowaniu
Storage	Przechowywać szczelnie zamknięte pojemniki w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Nie przechowywać razem z jedzeniem.
Disposal	Odpady niebezpieczne utylizować zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami. Możliwe jest spalenie w odpowiedniej instalacji zgodnej z lokalnymi przepisami.

Handling and application	
Application tools and auxiliaries	Pędzel, szpachla
Parameter for joining	Szczegółowe informacje na temat temperatury, ciśnienia i czasu trwania łączenia można znaleźć w danych technicznych łączenia (JDS)
Standard climatic conditions	23°C (73° F); 50% wilgotności względnej

Processing specification

Używać wyłącznie po zastosowaniu środków ochrony osobistej (okulary ochronne, rękawice, w przypadku niewystarczającej wentylacji należy zastosować odpowiedni sprzęt do ochrony dróg oddechowych).

Oznaczyć obszar klejenia. Ten obszar należy oczyścić z zanieczyszczeń. Wymieszać TRS Plasto z TRS Hardener 1000E. Proporcje mieszania: 30 g utwardzacza i 560 g (700 ml) TRS Plasto.

Zaleca się stosowanie urządzenia do prasowania na gorąco Habasit. Czas prasowania jest inny dla każdej taśmy i można go sprawdzić w JDS. Należy zwrócić uwagę na warunki klimatyczne. Odchylenie od standardowych warunków klimatycznych może wymagać dostosowania czasu prasowania i temperatury.

Wyłącznie do zastosowań przemysłowych i do stosowania wyłącznie zgodnie z przepisami technicznymi.

To oświadczenie jest złożone przez i w imieniu firmy Habasit oraz jego oddziałów, dyrektorów, pracowników, agentów i kontrahentów (zwanych dalej "HABASIT") w odniesieniu do produktów, zwanych dalej ("Produkty").

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA NALEŻY PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE I ŚCIŚLE POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z ZALECANYMI ŚRODKAMI OSTROŻNOŚCI! Proszę zapoznać się z ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa w katalogu Habasit, a także w instrukcji instalacji i obsługi. Wszystkie dane / informacje dotyczące stosowania, wykorzystywania i działania produktów mają charakter zaleceń przedstawionych z zachowaniem należytej staranności i troski, ale nie składa się żadnych oświadczeń ani zapewnień co do ich kompletności, dokładności lub przydatności do określonego celu. Dane podane w niniejszym dokumencie są oparte na badaniach laboratoryjnych wykonywanych na małą skalę, w standardowych warunkach i mogą być niezgodne z parametrami eksploatacji produktu w warunkach przemysłowych. Nowa wiedza i doświadczenie mogą doprowadzić do ponownej oceny i zmian w krótkim okresie czasu i bez wcześniejszego powiadomienia. ZA WYJĄTKIEM WYRAŻNYCH GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ HABASIT, KTÓRE SĄ WYŁĄCZNE I WYŁĄCZAJĄ INNE GWARANCJE, WYRAŻNE LUB DOROZUMIANE, PRODUKTY SĄ DOSTARCZANE W STANIE "TAK, JAK JĘST". HABASIT ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU INNYCH GWARANCJI, WYRAŻNYCH I DOROZUMIANYCH, W TYM, LECZ NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO DŹMIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI, LUB WYNIKAJĄCE Z PRZEBIEGU TRANSAKЦИИ, UŻYTKOWANIA LUB PRAKTYKI HANDLOWEJ, Z KTÓRYCH WSZYSTKIE ZOSTAJĄ NINIEJSZYM WYŁĄCZONE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY. PONIEWAŻ WARUNKI UŻYTKOWANIA W ZASTOSOWANIACH PRZEMYSŁOWYCH SĄ NIEZALEŻNE OD FIRMY HABASIT, HABASIT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYDATNOŚĆ PPRODUKTÓW DO STOSOWANIA W OKREŚLONYCH PROCESACH, W TYM ZA WYNIKI PROCESU I WYDAJNOŚĆ.