

Drivremmar A-3LT



Huvudsakliga industrisegment


Diverse industrier

Band / rem applikationer

Drivrem, Driv rem

Speciella egenskaper

Mångsidig, Robusthet, Avnöttningsbeständig



| Produktkonstruktion/uppbyggnad | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Löpsida/Drivsida (Material) | Kromläder |
| Löpsida/Drivsida (Yta) | Läderstruktur |
| Löpsida/Drivsida (Färg) | Ljusgrå |
| Dragskikt (Material) | Polyamid (PA) |
| Antal vävar | 1 |
| Baksidans material | Akrylnitrilbutadiengummi (NBR) |
| Baksidans ytegenskaper | Impregnerad väv |
| Baksidans kulör | Grön |

| Produktegenskaper | |
|--|-----------------------------|
| Driftbestämning | Enkelsidig effektöverföring |
| Antistatiskt utrustad | Nej |
| Limfri skarv | Nej |
| Lämplig för livsmedel (FDA-överensstämmelse) | Nej |
| Lämplig för livsmedel (EU-överensstämmelse) | Nej |

| Teknisk data | | | |
|---|-----------------------|---------------|--|
| Tjocklek | 3.1 mm | 0.12 tum | |
| Bandets/remmens massa (vikt) | 3.0 kg/m ² | 0.614 lb/sqft | |
| Dragkraft för 1% töjning efter relaxation (k1% relaxerad) per breddenhet (Habasits standard SOP3-013) | 8.0 N/mm | 46 lbf/in | |
| Nominell periferikraft per breddenhet | 22 N/mm | 126 lbf/in | |
| Min. drifttemperatur (kontinuerlig) | -20 °C | -4 °F | |
| Max. drifttemperatur (kontinuerlig) | 80 °C | 176 °F | |
| Ändlös tillverkningsbredd | 450 mm | 17.72 tum | |

All data är ungefärlig och gäller för normala klimatförhållanden, dvs 23 °C och 50% relativ fuktighet (DIN 50005/ISO 554), och baseras på huvudskarvmetoden.

Hopfogningsrelaterade egenskaper

[Link to JDS:](#)

| Skarvningsmetod | | Thermofix 60° |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Remskivediameter (minimum) | mm <i>tum</i> | 125 4.92 |
| Minsta skivdiameter vid motböjning | mm <i>tum</i> | 125 4.92 |

Kemisk beständighet

Länk till information om kemisk beständighet, "Chemical resistance information": <https://rims.habasit.com>

Typ av användning / drift

Effektöverföring

Beräkningar

För drivremmar bör åtminstone bredd och förspänning beräknas. För detta ändamål används SeleCalc beräkningsprogram. Det enklaste sättet att få en drivrem dimensionerad är annars att kontakta en Habasitrepresentant.

Rekommendation

Observera instruktionerna i maskinhandböckerna från respektive tillverkare

Skydda banden mot solljus, UV-bestrålning, damm och smuts. Förvara reservband på en sval och torr plats och om möjligt i originalförpackningen. Check Link for Storage requirements:

["https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf"](https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf)

Denna produkt har inte provats enligt ATEX-standarden (explosionsfarlig atmosfär - regelverket ATEX 95 eller EU:s direktiv 2014/34), vilket innebär att användaren själv måste avgöra huruvida den kan användas i den aktuella miljön.

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Grupp | Läderbelagda polyamidremmar |
| Undergrupp | - |
| Detaljnummer | H010100359 |

Ansvarsfriskrivning

Friskrivning från ansvar för produktens användning (gäller Habasits ALLA produkter och anges på samtliga produktdatablad)

Denna ansvarsfriskrivning gäller för Habasit och till oss kopplade företag, samt våra chefer, anställda, agenter och entreprenörer, här nedan gemensamt benämnda HABASIT, för de produkter som omfattas av denna text, här nedan kallade produkter. VARNINGAR SKA LASAS NOGGRANT OCH REKOMMENDERADE SÄKERHETSFORESKRIFTER FÖLJAS STRIKT! Följ de varningar som finns i det här dokumentet, i Habasits kataloger och i installationsanvisningar och handböcker. Samtliga påpekanden och all information om applicering, användning och prestanda är rekommendationer som kan anses vara pålitliga, men de är inga som helst utfästelser, garantier eller ansvarsåtaganden avseende fullständighet, toleranser eller lämplighet i ett visst syfte. Den här informationen bygger på laboratoriearbete med småskalig testutrustning, körd i normaldrift, vilket innebär att den inte nödvändigtvis matchar produktprestanda vid industriell användning. Nya rön och erfarenheter kan leda till modifieringar och ändringar på kort tid och utan föregående meddelande.

DE HÄR PRODUKTERNA OMFATTAS AV HABASITS UTTRYCKTA GARANTI, SOM ÄR DEN ENDA GÄLLANDE GARANTIN OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA EVENTUELLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. HABASIT AVSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, DOCK UTAN ATT BEGRÄNSAS DÄRTILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBÄRHET, LÄMPLIGHET I ETT VISST SYFTE, ATT PRODUKTEN INTE STRIDER MOT NÅGOT REGELVERK, SAMT GARANTIER SOM FÖLJER AV AVTAL, ANVÄNDNING ELLER HANDEL. DETTA FÖRBEHÅLL GÄLLER I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN SÅ MEDGER. EFTERSOM FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ANVÄNDNING ÄR UTOM HABASITS KONTROLL, SÅ KAN VI INTE TA NÅGOT ANSVAR FÖR DE NÄMNDA PRODUKTERNAS LÄMPLIGHET ELLER PROCESSANPASSNING. DETTA FÖRBEHÅLL GÄLLER ÄVEN FÖR INDIKATIONER FRÅN PROCESSRESULTAT AV OLIKA SLAG.