

重负载输送带

TMIPH529FBS



主要工业应用领域


包裹配送/过夜承运, 机场, 物流中心, 电子设备, 大理石/石材/陶瓷, 木材, 家具制造

皮带应用

堆积带, 转向带, 横进给皮带, 合并带, 转弯带, 转换带

特殊功能

抗切割, 适合动力转弯



產品架構/設計	
输送面 (材料)	聚酯 (PET)
输送面 (表面)	非纺织 (刷毛) 结构
输送面 (特性)	非黏性
输送面 (颜色)	煤灰色
抗拉力层 (材料)	聚酯 (PET) 条纹稀棉布
织布层层数	1
运行面/滚轮面 (材料)	聚酯 (PET)
运行面/滚轮面 (表面)	非纺织 (刷毛) 结构
运行面/滚轮面 (特性)	非黏性
运行面/滚轮面 (颜色)	煤灰色

產品特性	
具抗静电特性	否
无需胶水的接着方式	否
可燃性	阻燃性符合 ASTM D-378 标准
适用于食品 (符合 FDA 标准)	否
适用于食品 (完全符合 USDA 的推荐)	无预期用途
适用于食品 (符合 EU 标准)	否

重负载输送带 TMIPH529FBS



技术数据			
厚度	3.2 毫米	0.13 英寸	
皮带质量(皮带重量)	3.7 kg/m ²	0.760 lb/sqft	
Tensile force for 1% elongation (k1% static) per unit of width (Habasit standard SOP3-155)	23 N/mm	130 lbf/in	
Tensile force for 1% elongation after relaxation (k1% relaxed) per unit of width (Habasit Standard SOP3-155 / EN ISO 21181)	9.7 N/mm	55 lbf/in	
最低允许允许温度(连续)	-23 °C	-10 °F	
最高允许允许温度(连续)	110 °C	230 °F	
摩擦系数(滚轮面/钢制驱动轮)	0.25 -		
摩擦系数(滚轮面/包胶驱动轮)	0.35 -		
摩擦系数(滚轮面/酸洗钢板)	0.30 -		
摩擦系数(滚轮面/酚醛树脂板)	0.25 -		
摩擦系数(滚轮面/不锈钢板)	0.20 -		
无缝制造宽度	1829 毫米	72.00 英寸	
按要求定制其他无缝制造宽度:	1524 毫米	60 英寸	

接着相关属性

接着方式	
Clipper #2HT	标准应用的推荐接头方法
磨接	可选的接头方法

[Link to JDS:](#)

接着方式		Clipper #2HT	磨接
滚筒直径(最小)	毫米 英寸	76 3.00	76 3.00
最小滑轮直径(有反方向弯曲时)	毫米 英寸	76 3.00	76 3.00
单位宽度许用张紧力	N/mm lbf/in	22 128	
最大运行温度时的单位宽度最大允许张紧力	N/mm lbf/in	5.6 32	
可以采用支撑板		是	是
适用于输送辊子		是	是
适用于槽形安装		否	否
动力转弯带、圆弧带的安装		是	是
适用刀口传送		否	否
低噪声环境中使用		是	是
适用于金属探测器		否	否

符合 UPS 关于张力/撕裂和紧固件接头的 2003 功能输送带标准。

所有数据均为标准气候条件下的近似值: 23°C/73°F, 50% 相对湿度 (DIN 50005/ISO 554).

最小皮带轮直径的数值, 是根据标准的输送机结构实施了几个代表性的测试。如有挡板, 导条或者使用温度接近本文所述的极限值时, 请事先咨询 Habasit 获取相关非标应用的数值。

重负载输送带 TMIPH529FBS



抗化学特性

關於“抗化學性資訊”的網頁：<https://rims.habasit.com>

使用/运输方式

水平

计算

大多数应用无需进行计算。如果您仍需计算：请咨询Habasit。

介绍

不要低于初始张力的 (ϵ) ~ 0.3%，将松弛状态的输送带安装好后使其张紧，直至其在全负载状态下完好运行

检查存储要求的链接：

“<https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf>”

保护输送带免受阳光/紫外线的辐射以及灰尘和污垢的影响。将备用输送带存放在阴凉干燥的地方，如果可能，应将其存放在原包装中。

无危险和限制

产品组
产品子分组
产品编码

无纺带
阻燃输送带
H250000455

声明

产品应用声明(适用于所有哈伯斯特 Habasit 产品及所有产品数据表上提到的)

“这个声明是由哈伯斯特 Habasit 及代表其附属公司、董事、雇员、代理人和承包商(以下统称“HABASIT”)及与本文提到的产品(“产品”)关联。请应仔细阅读安全注意事项，任何建议的安全警告必须严格遵守！请参考此哈伯斯特 Habasit 目录内的“安全警告”，并参考相关安装和操作手册。所有关于应用、产品的使用、产品的性能的指示及数据，皆是尽义务和关注性的建议，只为了推荐用途，对于它们的准确性、其完整性及在特定情况下的适用性，均不可被视为陈述、保证、或承诺。本文提供的数据只是基于实验室工作所在标准环境下使用小型测试工具运作取得，它们不一定与在工业运作中的产品表现相符合。新的知识和经验可能导致我们在短时间内为产品做出必须的修正及变更，我们保留在不做任何通知的情况下，修改及变更相关数据的权利。除非HABASIT明确地保证(此保证具独立性、排他性，并取代所有其他的、明示或暗示的保证)，否则产品是如购买的实物一样。HABASIT否认所有其他保证，包括明示或暗示但不限于适用性，针对特定用途的适用性，非侵权，或从处理或使用过程中产生的保证，或贸易惯例，所有这一切，兹排除在适用法律允许的范围外。由于产品的使用情况并非在瑞士哈伯斯特及其附属公司可控制的范围内，我们无法对产品的适用性、可靠性、其工作能力、制程结果、产量、制品、潜在缺点、损害、相因而生的损害及深远的损害负任何责任。注：以上一切声明以英文版本的实际内容为准。