## Adhesives TRS Hardener 1000E



# Applications 型材粘合

#### Scope of application

Habasit products with TPU or PVC guiding or side profiles







#### **DANGER**

H225	Highly flammable liquid and vapour
H315	Causes skin irritation
H317	May cause an allergic skin reaction
H319	Causes serious eye irritation
H334	May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled
H335	May cause respiratory irritation
H336	May cause drowsiness or dizziness
H351	Suspected of causing cancer
H373	May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure

#### 产品特性

Description and appearance of the mixture			
項目編號	H010701538		
Unique Formula Identifier (UFI)	n.a.		
Designated material	Hardener for TRS Plasto		
Use	液體		
Color	棕色		
Odor	characteristic		
Viscosity	Approx. 14 mPas		
Composition	Isocyanate in ethylacetate		
Size of trading unit	30 g in glass bottle		
Safety Data Sheet	https://www.safin-net.com /de/MobileView.aspx?ck=1578206757&type=SDB& name=92a2b60e-8c08-46f0-8725-b38f6d2fc28a& file=sdb.doc&user=MobileUser		

Shelf life, storage and disposal	
Shelf life	印在外包裝上
Storage	保持容器密閉存放在乾燥陰涼且通風良好的地方。不要與食物存 放在一起。
Disposal	遵照當地和國家法規作為危險廢物處理。可以根據當地法規在合 適的設備中燃燒。

### Adhesives TRS Hardener 1000E



Handling and application			
Application tools and auxiliaries	刷子, 刮鏟		
Parameter for joining	有關連接溫度、壓力和持續時間的詳細信息,請參見連接數據表		
	(JDS)		
Standard climatic conditions	23°C (73° F);50 % 相對濕度		

#### **Processing specification**

僅在穿戴個人防護裝備的情況下使用(護目鏡、安全手套,如果通風不良,請佩戴適當的呼吸設備)。

劃分出要粘貼的區域。必須清除該區域的髒污和雜質。TRS Plasto與TRS Hardener 1000E混合。比例為30 g固化劑與 560 g (700ml) TRS Plasto 混合。

建議使用 Habasit 熱壓設備。每個皮帶的按壓時間不同,可以查看 JDS。應注意氣候條件。如果與標準氣候條件存在偏差,則可能需要 調整按壓時間和溫度。

僅用於工業目的,並且只能根據我們的技術規範使用。

声明 产品应用声明(适用于所有哈伯斯特 Habasit 产品及所有产品资料表上提到的) "这个声明是由哈伯斯特 Habasit 及代表其附属公司,董事,雇员,代理人和承包商(以下统称"HABASIT")及与本文提到的产品("产品")关联。请应仔细阅读安全注意事项,任何建议的安全警告必须严格遵守!请参考此哈伯斯特 Habasit 目录内的"安全警告",并参考相关安装和操作手册。所有关于应用、阅读安全注意事项,任何建议的安全警告必须严格遵守!请参考此哈伯斯特 Habasit 目录内的"安全警告",并参考相关安装和操作手册。所有关于应用、严品的性能的指示及数据,皆是皮义务和关注性的建议,只为了推荐用途,对于它们的准确性、其完整性及在特定情况下的适用性,均不可被视作陈述、保证、或承诺。本文提供的数据只是基于实验室工作所在标准环境下使用小型测试工具运作取得,它们不一定与在工业运作中的产品表现相符合。新的知识及经验可能导致我们在短时间内为产品做出必须的修正及变更,我们保留在不做任何通知的情况下,修改及变更相关资料数据的权利。除非HABASIT明确地保证此保证具独立性、排他性,并取代所有其他的、明示或暗示的保证,否则产品是如购买的实物一样。HABASIT否认所有其他保证,包括明示或暗示但不限于适销性,针对特定用途的适用性,非侵权,或从处理或使用过程中产生的保证,或贸易惯例,所有这一切,弦排除在适用法律允许的范围内。由于产品的使用情况并非在瑞士哈伯斯特及其附属公司可控制的范围内,我们无法对产品的适用性、可靠性、其工作能力、制程结果、产量、制品、潜在缺点、损害、相因而生的损害及深远的损害负任何责任。注:以上一切声明以英文版本的实际内容为准。